

NATURGRUND 4538-00

Vesialuseline, heledust rõhutav ühekomponentne parketigrunt

NATURGRUND 4538-00 on vesialuseline, väga elastne parketigrunt, mis ei rõhuta puidusüüd. Põranda veepõhiseks täitekruntimiseks. Toode on mõeldud peamiselt heledale puidule, sobib ka naturaalsele tammele. NATURGRUND 4538-00 vähendab külgservade kleepumist ja seetõttu laiade vuugipragude tekkimise ohtu.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	Schweizer Umweltetikette UE II, klass C (Šveits)
Tavaline kasutusvaldkond	põrand
Sideaine	Akrülaat
Kuivainesisaldus	ca 30 massi-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 78 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Teoreetiline kulu	125 g/m ² ; 8 m ² /kg
Värvitoonid	Värvitu.
Tihedus	ca 1,03 g/ml
Säilitamine	Ladustamise temp. + 5 - + 30 °C. Säilitada tihedalt suletud anumates.

KASUTUSJUHE

Pinna eeltöötlus	Aluspind peab olema hästi puhastatud, kuiv ning rasva- ja õlivaba. Katte eemaldamine: lihvimine
Pealekandmismeetod	pintsel, rull Renoveerimisel, suitsutamme ja eksootiliste puiduliikide puhul soovitame aluspinna tõhusamaks isoleerimiseks NATURGRUND 4538 asemel kasutada RENO GRUND NORDIC 3338. NATURGRUND 4538 kasutamisel krundina kasutage alati eraldi rulli.

NATURGRUND 4538 ja parketi täitekrundid ei ole vedelas olekus omavahel ühilduvad. Segamise ajal tekivad klimebid.

Pealekandmine Enne kasutamist sega või raputa toodet mitu minutit korralikult, vajadusel sega masinaga.

KATTEMEETODI SOOVITUS		
Toores parkettpõrand		
	Toode	Pealekantav kogus
Krunt	NATURGRUND 4538	125 g/m²
Ülekatmine	Pinnakate	120 g/m²
Vaheliiv		
Ülekatmine	Pinnakate	120 g/m²
Lisateabe saamiseks palun pöörduge meie esindaja poole.		

Värvimistingimused Soovitav ümbritseva keskkonna ja toote temperatuur: +15–25 °C. Mitte peale kanda alla +10 °C. Ideaalne pinna ja toote temperatuur pealekandmiseks: +18–22 °C. Vältida pealekandmist otsese päikesevalguse käes. Põrandaküttesüsteemid tuleb aegsasti eelnevalt reguleerida.

Kuivamisajad	+23 °C / 65% RH
- tolmukuiv	pärast 60 minutit
- pealevärvitav	pärast 4 tundi

Töövahendite pesu Pese töövahendid kohe pärast kasutamist. Vesi, VERDÜNNER 1000-98.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud	Vt. ohutuskaarti.
Esmaabi	Soovitame kanda isikukaitsevahendeid isegi juhtudel, kui kohalikud eeskirjad puuduvad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtatavad kaubamärgid on Teknos Grupi või selle sidusettevõtete ainuomand.