

NATURGRUND 4538-00

Vesiohenteinen, kirkastava 1K-parkettipohjamaali

NATURGRUND 4538-00 on vesiohenteinen, erittäin elastinen, ei tummentava parkettipohjamaali. Täydelliseen lattialakkaukseenä täysin vesipohjaisesti. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti vaaleilla puulajeilla, mutta sitä voidaan käyttää myös luonnontammella. NATURGRUND 4538-00 Vähentää taipumusta parkettisaumojen liimautumiseen ja se vähentää siten leveiden liitosten repeämien riskiä.



TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnot, sertifikaatit ja luokitus	Sveitsiläinen ympäristömerkki UE II, luokka C
Käyttökohteet	Lattiat
Sideaine	Akrylaatti
Kuiva-ainepitoisuus	N. 30 paino-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 78 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Teoreettinen riittoisuus	125 g/m ² ; 8 m ² /kg
Värisävyt	Väritön.
Tiheys	N. 1,03 g/ml
Varastointi	Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Alusta on puhdistettava perusteellisesti ja sen on oltava kuiva, rasvaton ja öljytön. Pinnoitteen poisto: hionta
Levitysmenetelmä	Sivellin, Tela Peruskorjaustöissä, savutammella ja eksoottisilla puulajeilla suosittelemme käyttämään RENO GRUND NORDIC 3338:aa NATURGRUND 4538:n sijaan, jotta aluslattia eristää paremmin. Käytä aina erillistä telaa pohjustukseen NATURGRUND 4538:lla.

NATURGRUND 4538 ja parkettilakka eivät ole yhteensopivia keskenään nestemäisessä olomuodossaan. Sekoituksen aikana muodostuu koagulaatiota eli paakkuuntumista.

Käsittely	Sekoita tai ravista tuotetta huolellisesti usean minuutin ajan ennen jokaista käyttökertaa, tarvittaessa koneellisesti.	
	KÄSITTELY-YHDISTELMÄ	
	Käsittelemätön parketti	
	Tuote	Käyttömäärä
	Pohjalakka	NATURGRUND 4538 125 g/m ²
	Päällekakkaus	Pintamaali/-lakka 120 g/m ²
Välihiointa		
	Päällekakkaus	Pintamaali/-lakka 120 g/m ²
Olkaa ystävällisesti yhteydessä edustajaamme saadaksenne lisäohjeita.		

Käsittelyolosuhteet	Optimaalinen ympäristön ja tuotteen lämpötila: 15–25 °C. Älä käsittele alle +10 °C:een lämpötilassa. Ihanteellinen lämpötila pinnan ja kohteen työstämiseen: +18–22 °C. Levitystä suorassa auringonpaisteessa on vältettävä. Laita lattialämmitys pois päältä riittävän aikaisin.
Kuivumisaika	+23 °C / 65% RH
- pölykuiva	60 minuutin kuluttua
- päällemaalattavissa	4 tunnin kuluttua
Välineiden pesu	Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen. Vesi, VERDÜNNER 1000-98.

TURVALLISUUS

Varotoimet	Katso käyttöturvallisuustiedote.
Ensiapu	Suosittellemme henkilösuojainten käyttöä myös silloin, kun paikallisia määräyksiä ei olisikaan voimassa.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.