

# NATURGRUND 4538-00

## Vandens pagrindo, šviesinantis, vienkomponentis gruntas parketui

NATURGRUND 4538-00 yra vandens pagrindu pagamintas, labai elastingas parketo gruntas, kuris neakcentuoja medienos tekstūros. Skirtas puikiam grindų sandarinimui visiškai vandens pagrindu. Produktas daugiausia skirtas naudoti ant šviesios medienos, taip pat tinka natūraliai ąžuolo medienai. NATURGRUND 4538-00 sumažina medžiagos sukibimą ties kraštais, todėl sumažėja tikimybė, kad atsirastų platūs sujungimų įtrūkimai (vadinamosios „bloky“ įtrūkios).



### TECHNINIAI DUOMENYS

|                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taikymo sritys                     | Grindys                                                                                                                                                                                                |
| Rišamoji medžiaga                  | Akrylatai                                                                                                                                                                                              |
| Kietųjų dalelių kiekis             | Apytikriai 30 pagal svorį %                                                                                                                                                                            |
| Lakieji organiniai junginiai (LOJ) | Apytikriai 78 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>Pateikta LOJ vertė yra vidutinė gamykloje pagamintų produktų vertė, todėl atskirų produktų, kuriems taikomas šis Techninių Duomenų Lapas, ji gali skirtis. |
| Teorinė išeiga                     | 125 g/m <sup>2</sup> ; 8 m <sup>2</sup> /kg                                                                                                                                                            |
| Spalvų gama                        | Bespalvis.                                                                                                                                                                                             |
| Tankis                             | Apie 1,03 g/ml                                                                                                                                                                                         |
| Sandėliavimas                      | Laikymo temperatūra +5°C - +30°C. Laikykite indą sandariai uždarytą.                                                                                                                                   |

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paviršiaus paruošimas | Kiekvienas pagrindas turi būti gerai nuvalytas, sausas ir be riebalų bei aliejaus.<br>Dangos pašalinimas: Šlifavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dengimo būdas         | Teptuku, Voleliu<br>Renovacijai, dūminiam ąžuolo ir egzotinių medienos rūšių apdailai rekomenduojame naudoti RENO GRUND NORDIC 3338 vietoj NATURGRUND 4538, kad būtų užtikrintas efektyvesnis pagrindo izoliavimas. Naudojant NATURGRUND 4538 kaip gruntą, visada naudokite atskirą volelį.<br><br>NATURGRUND 4538 ir parketo sandarinimo lakai (dangos) skystoje būsenoje tarpusavyje nesuderinami. Maišant jie sureaguoja ir susidaro gumulėliai. |

**Dengimas**

Prieš naudojimą produktą reikia gerai maišyti arba purtyti kelias minutes, jei reikia – naudojant mechaninį maišytuvą.

| DENGIMO PATARIMAI                                          |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Neapdorotas parketas                                       |                      |                      |
|                                                            | Produktas            | Naudojamas kiekis    |
| Gruntas                                                    | NATURGRUND 4538      | 125 g/m <sup>2</sup> |
| Perdažymas                                                 | Viršutinis sluoksnis | 120 g/m <sup>2</sup> |
| Tarpinis šlifavimas                                        |                      |                      |
| Perdažymas                                                 | Viršutinis sluoksnis | 120 g/m <sup>2</sup> |
| Dėl papildomų taikymo pasiūlymų kreipkitės į mūsų atstovą. |                      |                      |

**Dengimo sąlygos**

Rekomenduojama aplinkos ir produkto temperatūra: +15°C – +25°C. Negalima dengti, jei mažiau nei +10°C. Ideali paviršiaus (grindų) temperatūra: +18°C – +22°C. Vengti tiesioginių saulės spindulių. Grindinis šildymas turi būti sureguliuotas iš anksto.

**Džiūvimo trukmė**

+23°C / 65% RH

**- be dulkių**

po 60 minučių

**- perdažymas**

po 4 valandų

**Valymas**

Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite. Vanduo, VERDÜNNER 1000-98.

**SVEIKATA IR SAUGA****Saugos ir atsargumo priemonės**

Žr. saugos duomenų lapas.

**Pirmoji pagalba**

Rekomenduojama dėvėti asmenines apsaugos priemones net jei vietiniai teisės aktai to nereikalauja.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkejas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Šis gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.