

NATURGRUND 4538-00

Ūdens bāzes, balinoša vienkomponenta parketa gruntslaka

NATURGRUND 4538-00 ir ūdens bāzes, ļoti elastīga parketa gruntslaka, kas neizceļ koksnes šķiedru. Ideālai grīdas hermetizācijai ar pilnībā ūdens bāzes. Materiāliem produkts galvenokārt paredzēts lietošanai uz gaišas koksnes, piemērots arī dabīgam ozolam. NATURGRUND 4538-00 samazina sānu malu salipšanas tendenci un tādējādi samazina plašu šuvju plaisu (bloku plaisu) veidošanās risku.



TEHNISKIE DATI

Sertifikāti, apliecinājumi un klasifikācija	Šveices vides marķējums UE II, klase C
Tipisks lietojums	Grīda
Saistviela	Akrlāts
Cietās vielas saturs	Aptuveni 30 % pēc svara
Gaistošais organiskais savienojums (GOS)	Aptuveni 78 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Norādītā GOS (VOC) vērtība ir vidējā vērtība rūpnīcā ražotajiem produktiem, un tāpēc tā var atšķirties no atsevišķiem šajā tehniskajā datu lapā iekļautajiem produktiem.
Teorētiskais uzklāšanas ātrums	125 g/m ² ; 8 m ² /kg
Krāsu diapazons	Bezkrāsains.
Blīvums	1,03 g/ml
Uzglabāšana	Uzglabāšanas temperatūra ir + 5 °C - +30 °C. Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirmsapstrāde	Katrai virsmai jābūt labi attīrītai, sausai un bez taukiem un eļļas. Pārklājuma noņemšana: Smilts
---------------	---

Uzklāšanas veids

Suku, Rullīti

Renovācijai, dedzināta ozola un eksotisko koku sugu apstrādei NATURGRUND 4538 vietā iesakām izmantot RENO GRUND NORDIC 3338, lai nodrošinātu efektīvāku virsmas izolāciju. Lietojot NATURGRUND 4538 kā grunti, vienmēr izmantojiet atsevišķu rullīti.

NATURGRUND 4538 un parketa izolējošie pārklājumi nav savietojami viens ar otru šķidrā stāvoklī. Sajaukšanas laikā rodas koagulāti.

Uzklāšana

Pirms lietošanas labi samaisiet vai sakratiet produktu vairākas minūtes, ja nepieciešams, ar mašīnu.

LIETOŠANAS PADOMI		
Neapstrādāts parketa grīdas segums		
	Produkts	Uzklātais daudzums
Gruntslaka	NATURGRUND 4538	125 g/m ²
Otrās kārtās uzklāšana	Viršējais slānis	120 g/m ²
S tarp slīpēšana		
Otrās kārtās uzklāšana	Viršējais slānis	120 g/m ²
Lai saņemtu papildu pieteikumu ierosinājumus, lūdzu, sazinieties ar mūsu pārstāvi.		

Lietojuma nosacījumi

Ieteicamā apkārtējās vides un produkta temperatūra: +15°C–25°C. Neuzklāt zem +10°C. Ideālā virsmas un priekšmeta temperatūra uzklāšanai: +18°C–22°C. Izvairīties no uzklāšanas tiešu saules staru ietekmē. Grīdas apsildes sistēmas ir jāiestata savlaicīgi.

Žūšanas ilgums

+23°C / 65% RH

- bez putekļiem

pēc 60 minūtēm

- pārklājama

pēc 4 stundām

Tīrīšana

Nomazgājiet aprīkojumu uzreiz pēc lietošanas. Ūdens, VERDÜNNER 1000-98.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Drošības un piesardzības pārklājumi

Skatīt drošības datu lapu.

Pirmā palīdzība

Mēs iesakām valkāt individuālos aizsargapģērbus pat gadījumos, kad vietējie noteikumi nav spēkā.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Iepriekš minētā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Šī informācija nav saistoša, un mēs neuzņemamies atbildību par rezultātiem, kādi iegūti darba apstākļos, kas atrodas ārpus mūsu kontroles, un attiecīgi pircējs vai lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma pārbaudīt mūsu produktu piemērotību konkrētajiem līdzekļiem un lietojuma metodēm faktiskajos lietojuma apstākļos. Mūsu saistības attiecas tikai uz kaitējumu, ko nepastarpināti radījuši defekti Teknos piegādātajos produktos. Šis produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai. Tas nozīmē, ka lietotājam ir pietiekošas zināšanas produkta lietošanā, ievērojot tehniskos un darba drošības aspektus. Teknos tehnisko datu lapu un materiālu drošības datu lapu jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājaslapā www.teknos.com. Visas šajā dokumentā parādītās preču zīmes ir Teknos Grupai vai ar to saistīto uzņēmumu ekskluzīvs īpašums.