

NATURGRUND 4538-00

Wodorozcieńczalny, rozjaśniający 1-składnikowy podkład do parkietu

NATURGRUND 4538-00 to wodorozcieńczalny, wysoce elastyczny podkład do parkietu, który nie podkreśla rysunku drewna. Przeznaczony jest do perfekcyjnego uszczelniania podłóg na całkowicie wodnej bazie. Produkt został opracowany głównie do jasnych gatunków drewna, ale nadaje się również do naturalnego dębu. NATURGRUND 4538-00 zmniejsza tendencję do sklejania krawędzi, a tym samym ogranicza ryzyko powstawania szerokich pęknięć blokowych.



DANE TECHNICZNE

Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje	Szwajcarska etykieta środowiskowa UE II, klasa C
Zastosowanie	Podłogi
Spoiwo	Produkt akrylowy
Zawartość części stałych	Około 30 % wagowo
Lotne związki organiczne (LZO)	Około 78 g/l (DYREKTYWA 2010/75/UE) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Wydajność teoretyczna	125 g/m ² ; 8 m ² /kg
Kolory	Bezbarwny.
Gęstość	Około 1,03 g/ml
Przechowywanie	Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Każde podłoże musi być dobrze oczyszczone, suche, wolne od tłuszczu i oleju. Usuwanie powłoki: Zeszlifowanie
----------------------------------	---

Metoda nanoszenia

Pędzel, Wałek

W przypadku renowacji, dębu wędzonego i drewna egzotycznego zalecamy stosowanie środka RENO GRUND NORDIC 3338 zamiast NATURGRUND 4538 dla lepszej izolacji podłoża. Do gruntowania przy użyciu NATURGRUND 4538 należy zawsze używać osobnego wałka.

NATURGRUND 4538 i uszczelniacz do parkietu nie są ze sobą kompatybilne w stanie płynnym. Podczas mieszania tworzą się koagulatory.

Nanoszenie

Przed użyciem produkt należy dobrze rozmieszać, w razie potrzeby maszynowo, lub wstrząsnąć.

SPOSÓB NANOSZENIA		
Surowy parkiet		
	Produkt	Stosowana ilość
Podkład	NATURGRUND 4538	125 g/m ²
Lakierowanie	Warstwa nawierzchniowa	120 g/m ²
Szlifowanie międzywarstwowe		
Lakierowanie	Warstwa nawierzchniowa	120 g/m ²
W przypadku dalszych pytań dotyczących stosowania, należy kontaktować się z naszym działem technicznym.		

Warunki podczas malowania

Optymalna temperatura otoczenia i produktu: 15–25 °C. Nie aplikować w temperaturze poniżej +10 °C. Idealna temperatura powierzchni i obiektu do aplikacji: +18–22 °C. Unikać aplikacji w bezpośrednim nasłonecznieniu. Odpowiednio wcześniej wyłączyć ogrzewanie podłogowe.

Czasy schnięcia

+23 °C / 65% RH

- pyłosuchość

po 60 minutach

- kolejna warstwa

po 4 godzinach

Czyszczenie

Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu. Woda, VERDÜNNER 1000-98.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

Pierwsza pomoc

Zalecamy noszenie osobistej odzieży ochronnej nawet, gdy nie obowiązują lokalne przepisy.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.