

NATURGRUND 4538-00

Vattenburen, uppljusande 1-komponent-parkettgrundning

NATURGRUND 4538-00 är en vattenburen, högelastisk parkettgrundning med ljusare ådring. Helt vattenburen färg för perfekt försegling av golv. Produkten ska främst användas på ljusa träslag. Kan även användas på äkta ekträ. NATURGRUND 4538-00 reducerar tendensen till att sidokanterna limmas fast och minskar därmed även risken för att det bildas breda springor (blockbrott).



TEKNISKA DATA

Certifikat, godkännande och klassificeringar	Schweizer Umweltetikette UE II, klass C (Schweiz)
Typiska användningsområden	Golv
Bindemedel	Akrylat
Torrhalt	Ca 30 vikt-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ca 78 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabrikstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
Teoretisk drygheit	125 g/m ² ; 8 m ² /kg
Kulörer	Färglös.
Densitet	Ca 1,03 g/ml
Lagring	Lagringstemperatur är +5°C - +30°C. Bör lagras i tätt försluten förpackning.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Underlaget ska vara rent, torrt, och fritt från olja och fett. Borttagning av färglager: Bortslipning
Appliceringsmetod	Pensel, Rulle Vid renovering, rökt ek och exotiska träslag rekommenderar vi, för bättre isolering av underlaget, att RENO GRUND NORDIC 3338 används i stället för NATURGRUND 4538. Använd alltid en separat rulle till grundning med NATURGRUND 4538.

NATURGRUND 4538 och parkettlack är inte kompatibla med varandra i flytande tillstånd. Koagulation bildas vid blandningen.

Applicering

Rör om eller skaka produkten väl, eventuellt maskinellt, under flera minuter före varje användningstillfälle.

BEHANDLINGSSYSTEM		
Obehandlad parkett		
	Produkt	Användningsmängd
Grundlack	NATURGRUND 4538	125 g/m ²
Överlackering	Toppfärg / -lack	120 g/m ²
Mellanslipning		
Överlackering	Toppfärg / -lack	120 g/m ²
Vänligen kontakta vår representant för ytterligare information.		

Appliceringsförhållanden

Optimal omgivnings- och produkttemperatur: 15–25 °C. Ingen bearbetning under +10 °C. Bästa yt- och objekttemperatur för behandling: +18–22 °C. Undvik att applicera i direkt solsken. Ställ in golvvärmen i motsvarande god tid.

Torktid

+23 °C / 65% RH

- dammtorr

efter 60 minuter

- övermålningsbar

efter 4 timmar

Rengöring

Redskapen tvättas omedelbart efter användningen. Vatten, VERDÜNNER 1000-98.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och

Se säkerhetsdatabladet.

försiktighetsåtgärder

Första hjälpen

Vi rekommenderar användning av personliga skyddskläder även i fall där inga lokala regler gäller.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.