

# NORDICA CLASSIC

## Poolmatt majavärv

Poolmatt akrülaadipõhine vesialuseline välisvärv puitpindadele. 'Luigemärgiga' NORDICA-klassi kestvusega majavärv: värvi kõva pind hülgab mustust ja säilitab välisilme ja tooni väga pikaks ajaks.



Kasutamine: Uued ja varem värvitud puitpinnad: välisseinad, räästalauad ja voodrilauad.

NORDICA CLASSIC sobib ka varem alküüd- või akrülaatvärvidega värvitud fassaadiplekkide hooldusvärvimiseks.



## TEHNILISED ANDMED

<b>Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon</b>	Nordic Ecolabel, Soome Võtmelipp
<b>Pinnasoovitus</b>	akrülaatvärv, peensaetud puit, õlivärv, höövelpuit, eelkrunditud plaadid
<b>Kuivainesisaldus</b>	ca 36 mahu-%
<b>Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)</b>	EL LOÜ (A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
<b>Kattevõime</b>	Höövelpinnal: 8 - 10 m <sup>2</sup> /l. Saetud pinnal: 5 - 8 m <sup>2</sup> /l. Fassaadiplekk: 8 - 10 m <sup>2</sup> /l.
<b>Värvitoonid</b>	Baasvärv 1 (valge), baasvärv 3, baasvärv 5 (punane). Vastavalt välisvärvikaartile. Tehasetoonid: NCS S 0500-N. NCS S 0502-Y.
<b>Toonimissüsteem</b>	Teknomix
<b>Läikeaste (60°)</b>	Poolmatt
<b>Lahusti</b>	Vesi.
<b>Tihedus</b>	ca 1,3 g/ml
<b>Säilitamine</b>	Ei tohi jäätuda.
<b>Pakendid</b>	Baasvärvid 1 ja 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Baasvärv 5: 2,7 l, 9 l. NCS S 0500-N ja NCS S 0502-Y: 10 l.

Saadavus erineb riigiti.

## KASUTUSJUHE

<b>Pinna eeltöötlus</b>	<p>UUED PUITPINNAD:</p> <p>Töötle pind niipea kui võimalik. Impregneerimine ja kruntimine tuleks teha suvel. Eemaldada pindadelt kõik üleliigne, tolm, mustus ja hallitus. Vajadusel kasutada RENSA FACADE CLEANERit.</p> <p>VAREM VÄRVITUD JA VANAD PUITPINNAD:</p> <p>Asenda kahjustatud puitosad uutega. Eemalda lihvimisjääd, tolm ja mustus. Eemalda lahtised värviosad täielikult. Vanad kõvad värvikihid, millega ei toimu korralikku naket, tuleb samuti eemaldada. Värvikihid eemaldatakse kaabitsa, terasharja või fööniga. Alternatiivina võib kasutada värvieemaldit või pritspuhastust. Vanad õlivärvitud pinnad väivad olla halvas seisukorras: kriidistunud, tolmused ja haprad. Selliseid pindu tuleb puhastada hoolikalt, et uus värv saaks pinnale kinnituda. Vanade värvitüüpidega kaetud pinnad (nt muldvärv ja petrooliiumvärv) võivad olla nii tolmused ja haprad, et neid ei saa selle tootega värvida. Ebakindlates olukordades tuleb teha testvärvimine. Pese pinnad RENSA FACADE CLEANERiga ning loputa puhta veega korralikult.</p>
<b>Kruntimine</b>	<p>Töötle puhas puidupind WOODEX-sarja värvitu puidukaitsevahendiga. Lase kuivada üks ööpäev.</p> <p>Krundi puitpinnad NORDICA PRIMERiga. Lase kuivada 1-3 ööpäeva sõltuvalt ilmastikust.</p> <p>Ka tööstuslikult krunditud ja/või vahevärvitud puidu lõigatud otsapinnad tuleb enne pinnavärvimist immutada ja kruntida.</p>
<b>Pealekandmismeetod</b>	pintsel, pihustamine
<b>Pealekandmine</b>	<p>Toonierinevuste vältimiseks sega kokku terve pinna katmiseks vajaminev värvikogus.</p> <p>Segada hoolikalt. Kui värv kantakse pinnale õhuvaba pihustiga, tehakse lõppviimistlus nakke suurendamiseks pintsliga. Soovituslik düüsi suurus: 0,015–0,021".</p>
<b>Värvimistingimused</b>	<p>Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus alla 20 %. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Väldi värvimist otsese päikese käes.</p>
<b>Kuivamisajad</b>	+23 °C / 50% RH
- puutekuiv	umbes 1 h
- pealevärvitav	2 - 4 h
	Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.
<b>Vastupidavus</b>	Ilmastikukindlus: väga hea.
<b>Töövahendite pesu</b>	Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

## TÖÖTERVISHOID

### Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskaarti.

#### KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS

Toote kasutamisel soovitatavad ettevaatusabinõud:

Välgi tarbetut kontakti nahaga. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks töökindaid.

Kasuta värvipritsmete eest kaitseks silmakaitset.

Välgi värvimise ajal värvitolmu sissehingamist. Kasuta hingamiskaitset (tüüp A P).

Lisainfo ja ohutuskaart: tootelehel [www.teknos.ee](http://www.teknos.ee)

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.