

NORDICA EKO 3330-03

Pokrivni premaz za strojno barvanje s čopičem & vacumat

NORDICA EKO 3330-03 je akrilna barva na vodni osnovi za zunanje površine.

Uporablja se v industrijskem barvanju zunanjih lesenih desk, montažnih elementov za lesene hiše, zunanjega vrtnega pohištva, ograjnih elementov in podobno. Produkt je namenjen za industrijsko uporabo.

Pred uporabo se je treba posvetovati s proizvajalcem ali tehnično službo, da se potrdi primernost izdelka za določeno podlago, premazni sistem in pogoje izpostavljenosti.



TEHNIČNI PODATKI

Certifikati, dovoljenja in klasifikacije	EN 71-3, EPD
Področje uporabe	lesene obloge
Priporočena podlaga	mehki les
Suha snov	Osnova 1: cca. 38 prostorninsko-%, cca. 49 utežno-% Osnova 3: cca. 36 prostorninsko-%, cca. 43 utežno-% Osnova 5: cca. 36 prostorninsko-%, cca. 45 utežno-%
Hlapne organske spojine (HOS)	cca. 33 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Navedena HOS vrednost je povprečna vrednost za tovarniško proizvedene produkte, zato se med posameznimi produkti iz tega tehničnega lista lahko razlikuje.
Teoretična poraba	cca. 5 - 10 m ² /l
Barva	Osnova 1, 3 in 5 (bela in pokrivne barve).
Sistem tintanja	Teknocolor, Teknomix
Sijaj (60°)	Polmat
Shranjevanje	Izdelek je potrebno shranjevati pri temperaturi +5 °C - +30 °C. Rok uporabe pri neodprti embalaži: Glejte »Uporabno do« na etiketi. Po uporabi tesno zaprite embalažo.
Velikost embalaže	20 l, 1000 l.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine	Površina mora biti brez lesnega prahu in umazanije. Vlažnost lesa mora biti cca. 13 % in ne sme presegati 15 %. Predobdelava je potrebna za lesene substrate vendar ni vezana na trajnostni razred 3, EN 350:2016. Teknos ima sklop impregnacij, ki ustrezajo zahtevam EN 599-1. Prosimo kontaktirajte Teknos za nadaljna navodila.
Metode nanašanja	krtačni stroj, vakumski sistem, brizganje
Pogoji za delo	Produkt se mora dobro premešati pred uporabo. Optimalna temperatura za nanašanje materiala: +15 °C - +30 °C. Optimalna vlažnost zraka je 50-70 %. Mokri film (razpon) 105-230 µm.
Redčenje	Lahko se redči z vodo 0-10 %. Redčiti z vodo v razmerju 4:1 za nanašanje z vakumatom.
Čas sušenja	+23 °C / 50 % RH
- prašno suh	30 min
- na otip suho	40 min
- naslednji nanos	cca. 2 h Navedeni časi so smernice in se lahko razlikujejo glede na temperaturo, vlažnost, prezračevanje in debeline nanosa. Čas sušenja je mogoče zmanjšati z uporabo posebnih sistemov za sušenje. Vprašajte proizvajalca za navodila, če želite izdelek hitro sušiti.
Sistem zaščite	NORDICA EKO 3330-03 je del pokrivnega Sistema, kjer mora biti končna debelina suhega filma enaka ali večja od 80 µm.
Čiščenje	Voda.

ZDRAVJE IN ZAŠČITA

Varnostni in previdnostni ukrepi Glej varnostni list.

DODATNE INFORMACIJE

Upravljanje z odpadki Material in vso pripadajočo embalažo je treba odstraniti na varen način v skladu z vsemi zahtevami lokalnih organov.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Zgornje informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter praktičnih izkušnjah. Informacije so informativne, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za rezultate pridobljene pod delovnimi pogoji izven našega nadzora, posledično pa kupec ali uporabnik ni razrešen odgovornosti preizkušanja primernosti naših izdelkov za določene namene in uporabniške metode pod dejanskimi pogoji uporabe. Naša odgovornost zajema le škodo, povzročeno zaradi napak v izdelkih dobavljenih od Teknosa. Ta proizvod je namenjen samo za profesionalno uporabo. To pomeni, da ima uporabnik dovolj znanja za pravilno uporabo izdelka glede na tehnične in delovne varnostne vidike. Najnovejše različice tehničnih in varnostnih listov posameznih materialov so na voljo na naši spletni strani www.teknos.com. Vse blagovne znamke, prikazane v tem dokumentu, so izključna last Teknos Group ali njegovih povezanih družb.