

# NORDICA EKO 3330-12 - BASE T

## Pinnavärv

Vesilahuseline, akrülaatsideainega poolmatt välisvärv.

Kasutatakse puitmajade, puidust aiamööbli, aialippide jne välislaudade ja pooltoodetest elementide tööstusliku värvimise korral. Läbipaistev NORDICA EKO 3330-12 rõhutab puidu naturaalselt pinnamustrit. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.



## TEHNILISED ANDMED

<b>Tavaline kasutusvaldkond</b>	puitfassaad
<b>Pinnasoovitus</b>	okaspuit
<b>Kuivainesisaldus</b>	ca 23 mahu-%
<b>Tahke aine osakaal</b>	ca 260 g/l
<b>Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)</b>	ca 15 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
<b>Kattevõime</b>	ca. 5 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Värvitoonid</b>	Baas T (läbikumavad toonid).
<b>Toonimissüsteem</b>	Teknocolor; Teknomix
<b>Läikeaste (60°)</b>	Poolmatt
<b>Lahusti</b>	Vesi.
<b>Säilitamine</b>	Säilivusaeg on etiketil. Säilitada tihedalt suletud anumates. Ladustamise temp. + 10 - + 25 °C Ei tohi jäätuda.

## KASUTUSJUHEND

<b>Pinna eeltöötlus</b>	Pind peab olema puhas ja kuiv. Puidu niiskus alla 20 %.
<b>Kruntimine</b>	TEKNOL AQUA 1410-01
<b>Pealekandmismeetod</b>	harjamasin, vaakummasin, pintsel, pihustamine
<b>Pealekandmine</b>	Segada hoolikalt.
<b>Värvimistingimused</b>	Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu ja värvitava pinna temperatuur olema üle + 10 °C, värvi temperatuur üle + 15 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %.
<b>Lahustamine</b>	Võib lahjendada veega 0-10 %.

<b>Kuivamisajad</b>	+23 °C / 50% RH (sile pind 120 µm)
- tolmu kuiv	30 min
- puute kuiv	40 min
- pealevärvitav	u 2 h

Kuivamisajad on suhtelised, sõltuvalt puidu omadustest ja kuivamistingimustest. Värvikihi paksus ja kuivamisajal õhu suhtelise niiskuse tõus pikendavad kuivamist. Kiirendatud kuivamise kasutamisel küsige tootjalt juhiseid.

**Kattesüsteem**  
Kruntimine: 1 x 80 g/m<sup>2</sup> TEKNOL AQUA 1410-01  
Pinnavärv: 2 x 125 g/m<sup>2</sup> NORDICA EKO 3330-12 BASE T

Kruntimine: 1 x 80 g/m<sup>2</sup> TEKNOL AQUA 1410-01  
Pinnavärv: 1 x 125 g/m<sup>2</sup> TEKNOL 1888  
Pinnavärv: 1 x 125 g/m<sup>2</sup> NORDICA EKO 3330-12 BASE T

NB! Läbipaistvate värvide korral mõjutab kihi paksus värvi lõplikku tooni.

**Vastupidavus**  
Ilmastikukindlus: Suurepärase.

**Töövahendite pesu**  
Töövahendid pesta koheselt sooja veega ja pesuainega.

## TÖÖTERVISHOID

**Ohutus- ja ettevaatusabinõud** Vt. ohutuskaarti.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Grupi või selle sidusettevõtete ainuomand.