

NORDICA EKO 3330-17

Pintamaali

NORDICA EKO 3330-17 on vesiohenteinen, akrylaattipohjainen ulkomaali.

Ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien sekä puutarhakalusteiden, aitaelementtien ym. ulkokäyttöön tulevien kohteiden teollinen pintamaalaus. NORDICA EKO 3330-17:lla on hyvä peittokyky. Tuote soveltuu vain teolliseen käyttöön. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Ulkoverhoukset
Alustasuositus	Havupuu
Kuiva-ainepitoisuus	N. 36 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus	N. 520 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 48 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Käytännön riittoisuus	n. 5 - 10 m ² /l
Värisävyt	Perusmaali 1 ja perusmaali 3 (valkoinen ja peittävät sävyt).
Sävytysjärjestelmä	Teknocolor; Teknomix
Kiilto (60°)	Puolikiiltävä
Ohenne	Vesi.
Varastointi	Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C. Ei saa jäättyä.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen	Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.
Pohjustus, pohjamaalaus	TEKNOL AQUA 1410-01 tai AQUA PRIMER 2907-02.
Levitysmenetelmä	Kastaminen, Flow-coat (valelu), Vakumaatti / alipainekone
Käsittely	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.
Käsittelyolosuhteet	Levityksen ja kuivumisen aikana tulee ilman ja käsiteltävän pinnan lämpötilan olla yli +10 °C, tuotteen lämpötilan yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Ohentaminen	Voidaan ohentaa 0 - 10 % vedellä.

Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH (lasi 120 µm)
- pölykuiva	30 min
- kosketuskuiva	40 min
- päällemaalattavissa	riippuu kuivumisolosuhteista Kuivumisajat ovat viitteellisiä, koska tuote on tarkoitettu käytettäväksi puupohjaisilla alustoilla. Kalvonpaksuuden kasvu ja kuivumistilan ilman suhteellisen kosteuden nousu hidastavat yleensä kuivumista. Tehostetussa kuivauksessa ohjeet maalinvalmistajalta.
Kestävyys	Säänkestävyys: Erinomainen.
Välineiden pesu	Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

TURVALLISUUS

Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.