

NORDICA EKO

Blank dækkende træbeskyttelse

Vandfortyndbar akrylbaseret træbeskyttelse til træoverflader udendørs. NORDICA EKO giver en blank og hærdet overflade, der er smudsafvisende og bevarer udseende, farve og glans længe.



Anvendelse: Nye og tidligere malede træoverflader, fx. udvendige vægge, facadebrædder, beklædningsbrædder og vindueskarme. Kan også bruges som vedligeholdelses-maling på de fleste gamle olie- og alkydmalinger, hvis overfladerne er i god stand.



TEKNISKE DATA

Certifikater, godkendelser og klassifikationer	Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.
Anvendelsesområde	Ydervægge
Anbefalet substrat	Høvlet træ, Finsavet træ, Oliemaling, Akrylmaling, Forgrundet træ
Tørstof	Ca. 35 volumen-%
Flygtige organiske stoffer (VOC)	EU VOC-grænseværdi (kat A/d): 130 g/l. VOC-værdi for produktet: maks. 130 g/l.
Praktisk rækkeevne	5 - 8 m ² /l.
Farver	I henhold til farvekortet for udendørs malinger.
Tonesystem	Teknomix
Glans (60°)	Blank
Fortynder	Vand.
Vægtfylde	ca. 1,2 g/ml
Opbevaring	Må ikke få frost.
Emballagestørrelse	Base 1 og 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Base 5: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
	Varierer fra land til land.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

NYE TRÆOVERFLADER:

Overfladen skal behandles hurtigst muligt. Som minimum foretages træbeskyttelse og grunding den sommer byggeriet udføres.

Fjern alt løst materiale, snavs, støv og skimmel fra overfladen. Anvend om nødvendigt RENSA FACADE facaderens.

TIDLIGERE MALEDE ELLER GAMLE TRÆOVERFLADER:

Nedbrudte trædele udskiftes med nye. Fjern alt løst materiale, snavs og støv.

Gammelt nedbrudt maling fjernes helt. Vær opmærksom på, at den gamle malings vedhæftning til underlaget kan være svækket, derfor bør al maling fjernes selvom den ser ud til at være intakt. Det gamle malingslag fjernes primært ved at skrabe, slibe med stålborste og evt. ved at opvarme overfladen med en egnet varmpistol. Alternativt kan en malingsfjerner eller sandblæsning anvendes. Overfladen på gamle oliemalingslag kan være i dårlig stand: stærkt kridtet, støvet og sprødt. Sådanne overflader skal rengøres grundigt, så den nye maling hæfter godt til underlaget. Nogle traditionelle malingstyper, såsom rød okkermaling og paraffinoliemaling, producerer en så sprød og støvet overflade, at de ikke kan vedligeholdelsesmales med dette produkt. Hvis der er tvivl om vedhæftningen, skal den sikres ved testmaling. Vask overfladen med RENSA FACADE facaderens og skyl grundigt.

Priming, grunding

Ubehandlet træoverflade behandles med farveløst træbeskyttelsesmiddel fra WOODEX serien. Lad tørre 1 dag.

Træoverflader grundes med NORDICA PRIMER. Lad tørre 1-3 dage afhængigt af vejret.

Endetræ på industrielt grundet/mellembehandlet træ skal grundes med en grundingsolie eller grundes inden topcoat påføres.

Påføringsmetode

Pensel, Malingspensel, Sprøjtning

Påføring

Gem en tilstrækkelig mængde maling i samme emballage for hver ensartet overflade. Farveforskelle kan således undgås.

Omrøres grundigt inden anvendelse. Påføres 1-2 gange. Påføres produktet ved airless sprøjtning afsluttes overfladen med en pensel for at sikre vedhæftning. Anbefalet airless dysestr. er 0,015–0,021".

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Træets fugtindhold skal være mindre end 20 %. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Undgå påføring i direkte sollys.

Tørretid

+23 °C / 50 % RH

- klæbefri

1 h

- overmalbar

4 h

Tørretiden forlænges i kolde og/eller fugtige omgivelser.

Vejrbestandighed

Vejrbestandighed: Meget god.

Rengøring

Varmt vand og RENSA BRUSH penselrens. Udstyret rengøres straks efter anvendelse.

SIKKERHEDSDATA**Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger**

Se sikkerhedsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.