

NORDICA EKO

Pokrivni sijajni premaz za les

Akrilna barva na vodni osnovi za zunanje površine. Površina NORDICA EKO je sijajna in trdna zato odbija umazanijo in ohranja izgled, barvo in sijaj zelo dolgo časa.

Uporaba: Nove in že obarvane lesene površine z akrilnimi in oljnimi barvami ali industrijsko obdelane površine, kot so lesene stene, okenska krila, lesene vrtno strehe. Primerno tudi za obnovo površin, prebarvanih z večino oljnih in alkidnih premazov, če je površina v dobrem stanju.



TEHNIČNI PODATKI

Certifikati, dovoljenja in klasifikacije	Finska zastava s ključem
Področje uporabe	zunanja stena
Priporočena podlaga	oblikovan les, fino žagane površine, oljna barva, akrilna barva, predhodno s temeljem premazane plošče
Suha snov	cca. 35 prostorninsko-%
Hlapne organske spojine (HOS)	EU HOS mejna vrednost (kat A/d): 130 g/l. HOS produkta: max. 130 g/l.
Praktična poraba	5 - 8 m ² /l.
Barva	Nameša se lahko po barvni karti Eksterier.
Sistem tintanja	Teknomix
Sijaj (60°)	Sijaj
Razredčilo	Voda.
Gostota	cca. 1,2 g/ml
Shranjevanje	Ne sme zmrzniti.
Velikost embalaže	Baza 1 in 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Baza 5: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
	Različna pakiranja glede na države.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine	<p>NOVE LESENE POVRŠINE:</p> <p>Površino zaščitite čim prej. Vsaj impregnacijo in temeljni nanos priporočamo, da naredite v letu izdelave lesenih delov.</p> <p>S površine odstranite umazanijo, prah, plesen in poškodovane dele. Če je potrebno, uporabite RENSA FACADE.</p> <p>BARVANE ALI STARE LESENE POVRŠINE:</p> <p>Lesene dele, ki so zares slabi, nadomestite z novimi. Remove loose matter, dirt and dust. Poškodovane premaze odstranite previdno. Oprijem starega debelega sloja barve na podlago je bil morda oslavljen, zato je treba barvo popolnoma odstraniti, čeprav je barvni film videti nedotaknjen. Staro barvno plast odstranimo s strganjem, z žico ali z zgorevanjem (npr. s toplozračnim grelnikom ali infrardečim grelcem). Uporablja se lahko odstranjevalec barve ali peskanje. Površina starih oljnih barv je lahko v slabem stanju: močno kreda, je prašna in drobtinasta. Tovrstne površine je treba skrbno očistiti, da se nova barva pravilno prilepi na podlago. Nekatero tradicionalne vrste barv, na primer rdeča oker barva in parafinska oljna barva, ustvarijo tako krhko in prašno površino, da jih ni mogoče vzdrževati s tem produktom. Očistite površine s čistilom za fasade RENSA FACADE in temeljito sperite.</p>
Temeljni nanos	<p>Neobdelano leseno površino premažite z brezbarvnim sredstvom za zaščito lesa iz serije WOODDEX. Pustite, da se suši en dan.</p> <p>Temeljno obdelajte lesene površine z NORDICA PRIMER. Pustite sušiti 1-3 dni, odvisno od vremena.</p> <p>V kolikor je les industrijsko obdelan, morate najprej uporabiti temelj, zaščitite pa tudi konce lesa.</p>
Metode nanašanja	čopič, širok čopič, brizganje
Nanos	<p>Zagotovite se dovolj barve iz istega pakiranja za en odsek barvanja. S tem se boste izognili razliki v niansi.</p> <p>Produkt se mora dobro premešati pred uporabo. Nanesite enkrat ali dvakrat. Če boste brizgali, morate zaključiti sloj s čopičem, da zagotovite oprijem. Uporabite velikost airless šobe 0,015–0,021".</p>
Pogoji za delo	<p>Obdelovalna površina mora biti suha. Vlažnost lesa mora biti nižja od 20 %. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80%. Ne nanašajte na neposredni sončni svetlobi.</p>
Čas sušenja	+23 °C / 50 % RH
- na otip suho	1 h
- naslednji nanos	4 h
	Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih.
Odpornost	Vremenska odpornost: Zelo dobra.

Čiščenje

Topla voda in RENSA BRUSH. Orodje operite takoj po uporabi.

ZDRAVJE IN ZAŠČITA**Varnostni in previdnostni ukrepi**

Glej varnostni list.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Zgornje informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter praktičnih izkušnjah. Informacije so informativne, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za rezultate pridobljene pod delovnimi pogoji izven našega nadzora, posledično pa kupec ali uporabnik ni razrešen odgovornosti preizkušarja primernosti naših izdelkov za določene namene in uporabniške metode pod dejanskimi pogoji uporabe. Naša odgovornost zajema le škodo, povzročeno zaradi napak v izdelkih dobavljenih od Teknosa. To pomeni, da ima uporabnik dovolj znanja za pravilno uporabo izdelka glede na tehnične in delovne varnostne vidike. Najnovejše različice tehničnih in varnostnih listov posameznih materialov so na voljo na naši spletni strani www.teknos.com. Vse blagovne znamke, prikazane v tem dokumentu, so izključna last Teknos Group ali njegovih povezanih družb.