

NORDICA MATT

Täismatt majavärv

Vesialuseline täismatt akrülaadil põhinev värv puitpindadele välistingimustesse. NORDICA MATT on mati ja kõva pinnaga, mustust hülgev, pikaajalise läike- ja toonisäilivusega.



Kasutamine: Uued, varem värvitud ja tööstuslikult krunditud ja/või vahevärvitud puitpinnad: välisseinad, räästalauad, veeninad ja aknapiirded. Võib kasutada ka vanade õli- ja alküüdvärvitud pindade hooldusvärvimiseks juhul kui pinnad on heas korras.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	Soome Võtmelipp
Tavaline kasutusvaldkond	välissein
Pinnasoovitus	höövelpuit, peensaetud puit, õlivärv, akrülaatvärv, eelkrunditud plaadid
Kuivainesisaldus	ca 35 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	EL LOÜ (A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Kattevõime	5 - 8 m ² /l.
Värvitoonid	Baasvärvid 1 (valge) ja 3, mis on toonitavad välisvärvikaardi järgi. Tehasetoon: Must.
Toonimissüsteem	Teknomix
Läikeaste (60°)	Täismatt
Lahusti	Vesi.
Tihedus	ca 1,2 g/ml
Säilitamine	Ei tohi jäätuda.
Pakendid	Baasvärvid 1 ja 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Must: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Saadavus erineb riigiti.

KASUTUSJUHE

Pinna eeltöötlus	UUED PUITPINNAD: Töötle pind niipea kui võimalik. Impregneerimine ja kruntimine tuleks teha suvel. Eemaldada pindadelt kõik üleliigne, tolm, mustus ja hallitus. Vajadusel kasutada RENSA FACADE CLEANERit. VAREM VÄRVITUD JA VANAD PUITPINNAD: Asenda kahjustatud puitosad uutega. Eemalda lihvimisjääd, tolm ja mustus. Eemalda lahtised värviosad täielikult. Vanad kõvad värvikihid, millega ei toimu korralikku naket, tuleb samuti eemaldada. Värvikihid eemaldatakse kaabitsa, terasharja või fööniga. Alternatiivina võib kasutada värvieemaldit või pritspuhastust. Vanad õlivärvitud pinnad võivad olla halvas seisukorras: kriidistunud, tolmused ja haprad. Selliseid pindu tuleb puhastada hoolikalt, et uus värv saaks pinnale kinnituda. Vanade värvitüüpidega kaetud pinnad (nt muldvärv ja petrooliumvärv) võivad olla nii tolmused ja haprad, et neid ei saa selle tootega värvida. Ebakindlates olukordades tuleb teha testvärvimine. Pese pinnad RENSA FACADE CLEANERiga ning loputa puhta veega korralikult.
Kruntimine	Töötle puhas puidupind WOODEX-sarja värvitu puidukaitsevahendiga. Lase kuivada üks ööpäev. Krundi puitpinnad NORDICA PRIMERiga. Lase kuivada 1-3 ööpäeva sõltuvalt ilmastikust. Ka tööstuslikult krunditud ja/või vahevärvitud puidu lõigatud otsapinnad tuleb enne pinnavärvimist immutada ja kruntida.
Pealekandmismeetod	pintsel, pihustamine
Pealekandmine	Toonierinevuste vältimiseks sega kokku terve pinna katmiseks vajaminev värvikogus. Segada hoolikalt. Kanna pinnale üks või kaks kihti. Kui värv kantakse pinnale õhuvaba pihustiga, tehakse lõppviimistlus nakke suurendamiseks pintsliga. Soovituslik düüsi suurus: 0,015–0,021".
Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus alla 20 %. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Väldi värvimist otsese päikese käes.
Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH
- puutekuiv	1 h
- pealevärvitav	4 h
	Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.
Vastupidavus	Ilmastikukindlus: väga hea.
Töövahendite pesu	Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtatavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.