

NORDICA MATT

Visišcai matiniai medinių fasadų dažai

Visišcai matiniai, vandens ir akrilo pagrindo dažai mediniams išorės paviršiams. „NORDICA MATT“ paviršius yra matinis ir kietas, todėl prie jo nelimpa dulkės ir jis labai ilgai išlaiko išvaizdą bei spalvą.



Naudojimas: Naujiems ir prieš tai akrilo ir aliejiniais dažais dažytiems mediniams paviršiams ir pramoniniu būdu glaistytiems ir (ar) posluksniu dengtiems mediniams paviršiams, pvz., lauko sienoms, fasado plokštėms ir vėjalentėms. Taip pat galima naudoti daugumai senų paviršių perdažymui jie jie buvo dažyti aliejiniais ar alkidinių dažais ir paviršiai yra geros būklės.



TECHNINIAI DUOMENYS

Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija	Suomijos Mėlynoji vėliava
Taikymo sritys	Lauko siena
Rekomenduojamas paviršius	Obliuota nediena, Puikiai supjauta mediena, Aliejiniai dažai, Akrilato dažai, Lentos paruoštos impregnavimui
Kietųjų dalelių kiekis	Apytikriai 35 pagal tūrį %
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	ES LOJ ribinė vertė (kat. A /d): 130 g/l. Gaminio LOJ daug. 130 g/l.
Praktinė dažų išeiga	5 - 8 m ² /l.
Spalvų gama	Bazės 1 (balta) ir 3, kurias galima tonuoti, kad išgautumėte atspalvius, nurodytus Eksterjero spalvų kortelėse. Standartinė spalva: Juoda.
Tonavimo sistema	Teknomix
Blizgumas (60°)	Pilnai matinis
Skiediklis	Vanduo.
Tankis	Apie 1,2 g/ml
Sandėliavimas	Neužšaldyti.
Pakuotės dydis	Bazės 1 ir 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Juoda: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
	Skiriasi atsižvelgiant į šalį.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas

NAUJI MEDINIAI PAVIRŠIAI:

Kaip galima greičiau apdorokite paviršių. Konstrukciją bent vienu impregnavimo ir grunto sluoksniu tinkamiausia dengti vasaros metu.

Nuvalykite nuo paviršiaus visus nešvarumus, dulkes ir pelėsį. Jei reikia, naudokite „RENSA FACADE“ fasadų valiklį.

ANKSČIAU DAŽYTI AR SENI MEDINIAI PAVIRŠIAI:

Pakeiskite sudilusias medines dalis naujomis. Nuvalykite senos medžiagos likučius, nešvarumus ir dulkes. Visiškai nuvalykite senus dažų sluoksnius.

Atkreipkite dėmesį, kad senas storas dažų sluoksnis gali būti prastai prikibęs prie pagrindo, todėl jį reikia pašalinti, nors dažų plėvelė ir atrodo neapgadinta.

Senas dažų sluoksnis iš pradžių nugramdomas ar nušveičiamas vieliniu šepetėliu ir, galbūt, pakaitinant paviršių infraraudonųjų spindulių šildytuvu. Po to galima naudoti dažų nuėmiklį arba smėliuoti. Paviršius, prieš tai dažytas aliejiniais

dažais, gali būti prastos būklės: smarkiai kreiduotas, dulkėtas ir trapus. Tokius paviršius reikia kruopščiai nuvalyti, kad nauji dažai tinkamai priliptų prie pagrindo.

Kai kurios tradicinės dažų rūšys, pavyzdžiui, raudonosios ochros dažai ir parafino alyvos dažai, sukuria tokį trapų ir dulkėtą paviršių, kad jų negalima dažyti šiuo produktu. Jei kyla abejonių dėl sukibimo, jį reikia užtikrinti bandomuoju dažymu.

Nuplaukite paviršius „RENSA FACADE“ fasadų valikliu ir kruopščiai nuvalykite.

Gruntavimas

Padenkite neapdorotą medinį paviršių skaidria WOODDEX serijos medienos apsaugos priemone. Palikite vienai dienai, kad išdžiūtų.

Medinius paviršius gruntuokite NORDICA PRIMER. Palaukite 1-3 dienas, kad išdžiūtų (atsižvelgiant į oro sąlygas).

Taip pat reikia apdoroti gruntavimo alyva ar gruntuoti prieš dengiant viršutinę dangą pramoniniu būdu gruntuotos ir (ar) posluoksniu dengtos medienos galus.

Dengimo būdas

teptuku, purškiant

Dengimas

Palikite pakankamai dažų iš to paties indo kiekvienam sluoksniui, kad būtų tolygus. Taip bus išvengta spalvų skirtumų.

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Denkite vieną ar du kartus. Jei dažai purškiami, paviršius turi būti baigiamas dengti teptuku, kad būtų tinkamas sukibimas. Rekomenduojamas purkštukas beoriam purkštuvui yra 0,015-0,021 col.

Dengimo sąlygos

Paviršius turi būti sausas. Drėgmės kiekis medienoje turi būti mažesnis nei 20 %. Naudojimo ir džiovimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė +5 °C, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %. Stenkitės nedažyti saulėkaitoje.

Džiūvimo trukmė	+23 °C / 50% RH
- palietus sausa	1 h
- perdažymas	4 h
	Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.
Atsparumas	Atsparumas oro sąlygoms: Labai geras.
Valymas	Šiltu vandeniu ir RENSA BRUSH teptukų valikliu. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite.

SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės Žr. saugos duomenų lapas.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėmis naudojimo sąlygoms. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.