

# NORDICA MATT

## Helmatt husfärg

Helmatt vattenburen, akrylatbaserad utomhusfärg för träytor. NORDICA MATTs matta och hårda yta är smutsavvisande och bibehåller sitt utseende och sin färg ytterst länge. Färgproduktgrupp 461 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 6 (FI).



Användning: För nya och tidigare med akrylatfärg målade träytor samt för industriellt grundmålade och/eller med mellanstrycking behandlade träytor, t.ex. ytterväggar, taklisters undersidor och vindskivor. Kan också användas för underhållsmålning på de flesta gamla olje- och alkydfärgytor, om de är i gott skick.



## TEKNISKA DATA

<b>Certifikat, godkännande och klassificeringar</b>	Nyckelflaggan (Finland)
<b>Typiska användningsområden</b>	Yttervägg
<b>Rekommenderade underlag</b>	Hyvlat virke, Finsågat virke, Oljefärg, Akrylat, Grundmålade skivor
<b>Torrhalt</b>	Ca 35 volym-%
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
<b>Praktisk drygheit</b>	5 - 8 m <sup>2</sup> /l.
<b>Kulörer</b>	Basfärgerna 1 (vit) och 3, som båda kan nyanseras i utomhusfärgkartans kulörer. Standardkulör: Svart.
<b>Nyanseringssystem</b>	Teknomix
<b>Glans (60°)</b>	Helmatt
<b>Förtunning</b>	Vatten.
<b>Densitet</b>	Ca 1,2 g/ml
<b>Lagring</b>	Förvaras frostfritt.
<b>Förpackningsstorlek</b>	Basfärger 1 och 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Svart: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
	Tillgängligheten varierar landvis.

## BRUKSANVISNING

### Ytans förbehandling

#### NYA TRÄYTOR:

Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp.

Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasadtvätt.

#### TIDIGARE MÅLADE ELLER GAMLA TRÄYTOR:

Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm.

Avlägsna helt sådana färgskikt som är i dåligt skick. Observera, att gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuellt genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blästring. Gamla oljefärgytor kan vara i dåligt skick: kraftigt kritade, stoftartade och spröda. Sådana ytor måste rengöras noggrant så, att den nya färgen får ordentlig vidhäftning till underlaget. Somliga traditionella färgtyper, såsom rödfärg och petroleumoljafärg, ger en så spröd och stoftartad yta, att den inte kan underhållsmålas med den här produkten. I osäkra fall bör vidhäftningen kontrolleras med provmålning. Tvätta ytorna med RENSA FACADE fasadtvätt och skölj väl.

### Grundmålning

På obehandlade träytor stryks färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn.

Grundmåla träytor med NORDICA PRIMER grundfärg. Låt torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

Också ändträ av industriellt grundmålad och/eller med mellanstrycking behandlad trävara måste grundas och grundmålas innan täckmålningen.

### Appliceringsmetod

Pensel, Sprutning

### Applicering

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader.

Rör om väl före användningen. Appliceras i ett eller två skikt. Om det används högtryckssprutan bör färgytan utjämnas och efterslätas med pensel för att försäkra vidhäftningen. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,015–0,021".

### Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets fukthalt bör vara under 20%. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Undvik att applicera i direkt solsken.

<b>Torktid</b>	+23 °C / 50% RH
<b>- klubbfri</b>	1 h
<b>- övermålningsbar</b>	4 h
	Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
<b>Beständighet</b>	Väderbeständighet: Ytterst god.
<b>Rengöring</b>	Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.

## HÄLSA OCH SÄKERHET

**Säkerhets- och försiktighetsåtgärder** Se säkerhetsdatabladet.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.