

NORDICA PRIMER

Gruntas

Vandens pagrindo alkidinis sustiprintas akrilatinis gruntas mediniams paviršiams lauke. Šiam produktui suteikta teisė naudoti Šiaurės šalių ekologinį ženklą "The Swan".



Naudojimas: Sienos, durys ir pan. mediniai išorės paviršiai, kai ketinama dengti akrilo, alkidinių ar aliejinių dažų viršutine danga.

Kai su šiuo gruntu naudojamas Šiaurės šalių ekologiniu ženklu pažymėtas viršutinis sluoksnis, visa dažymo sistema bus patvirtinta Šiaurės šalių ekologiniu ženklu.



TECHNINIAI DUOMENYS

Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija	Nordic Ecolabel, Suomijos Mėlynoji vėliava
Taikymo sritys	Lauko siena
Rekomenduojamas paviršius	Puikiai supjauta mediena, Obliuota nediena
Kietųjų dalelių kiekis	Apytikriai 33 pagal tūrį %
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	ES LOJ ribinė vertė (kat. A /d): 130 g/l. Gaminio LOJ daug. 130 g/l.
Praktinė dažų išeiga	6-10 m ² /l, atsižvelgiant į paviršių.
Spalvų gama	Balta ir bespalviai 3 baziniai dažai. Galima tonuoti, kad išgautumėte atspalvius, nurodytus Eksterjero spalvų kortelėse. Spalvos nėra tikslios.
Tonavimo sistema	Teknomix
Blizgumas (60°)	Pilnai matinis
Skiediklis	Vanduo.
Tankis	Apie 1,3 g/ml
Sandėliavimas	Neužšaldyti.
Pakuotės dydis	Balta ir bespalviai 3 baziniai dažai: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Skiriasi atsižvelgiant į šalį.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas

Nuo nedažytų paviršių nuvalomi medienos pjūvenos, nešvarumai ir dulkės. Valykite supelijusius paviršius „RENSA FACADE“ fasadų valikliu.

Prieš tai dažyti mediniai paviršiai, nuo kurių buvo nuvalyti prastai sukibę dažai, medžio plaušai ir kiti nešvarumai, jei reikia, dengiami „RENSA FACADE“ fasadų valikliu. Prastos būklės medinės dalys pakeičiamos naujomis.

„NORDICA PRIMER“ galima dengti tik ant nedengtų medinių paviršių, paruoštų vadovaujantis prieš tai pateikiamomis instrukcijomis, ne ant senų dažų.

Gruntavimas

Padenkite neapdorotą medinį paviršių skaidria WOODDEX serijos medienos apsaugos priemone. Palikite vienai dienai, kad išdžiūtų.

Dengimo būdas

teptuku, dažymo šepetėliu, purškiant

Dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei dažai purškiami, paviršius turi būti baigiamas dengti teptuku, kad būtų tinkamas sukibimas.

Dengimo sąlygos

Paviršius turi būti sausas. Drėgmės kiekis medienoje turi būti mažesnis nei 20 %. Naudojimo ir džiovinimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė +5 °C, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %.

Džiūvimo trukmė

+23 °C / 50% RH

- palietus sausa

2 h

- perdažymas

6 h

Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.

Viršutinė danga ir tinkami viršutiniai sluoksniai

"Teknos" dažai mediniams paviršiams lauke. Viršutinis dažymas atliekamas pagal atitinkamų dažų instrukcijas.

Valymas

Šiltu vandeniu ir RENSA BRUSH teptukų valikliu. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite.

SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės

Žr. saugos duomenų lapas.

CHEMINĖS SAVYBĖS IR SAUGA

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas.

Rekomenduojamos saugos priemonės naudojant produktą:

Venkite nereikalingo sąlyčio su oda. Naudokite darbo drabužius, kad apsisaugotumėte nuo dažų pusrslų.

Naudokite akių apsaugos priemones, kad apsisaugotumėte nuo dažų pusrslų.

Purškimo metu venkite kvėpuoti purškiamą dulksna. Naudokite respiratorių su A P tipo filtru.

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas: Produkto puslapyje www.teknos.com

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkejas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėmis naudojimo sąlygoms. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.