

# NORDICA PRIMER

## Primer

Watergedragen, met alkyd versterkte acrylaatprimer voor houten ondergronden buitenshuis. Het product heeft toestemming gekregen om het Nordic Ecolabel, 'The Swan', te gebruiken.



Gebruik: Muren, deuren, enz., houten oppervlakken buitenshuis, wanneer deze worden afgelakt met acrylaat-, alkyd- of olie verf.

Wanneer een aflak met het Nordic Ecolabel wordt gebruikt met deze primer, zal het gehele verfsysteem de Nordic Ecolabel-goedkeuring hebben.



## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Certificaten, goedkeuringen en classificatie</b>	Nordic Ecolabel, Finnish Key vlag
<b>Toepassingsgebied</b>	Buitenmuren
<b>Aanbevolen ondergrond</b>	Fijnbezaagd hout, Geschaafd hout
<b>Vaste stoffen</b>	Ca. 33 % (volume)
<b>Vluchtige organische stoffen (VOS)</b>	EU-VOS-grenswaarde (kat A/d): 130 g/l. De VOS van het product: max. 130 g/l.
<b>Praktisch spreidend vermogen</b>	6 - 10 m <sup>2</sup> /l afhankelijk van de ondergrond.
<b>Kleuren</b>	Wit en basis 3. Kunnen worden gekleurd om de kleuren in de Exterior Color Card te verkrijgen. De kleurnauwkeurigheid is niet volledig.
<b>Kleursysteem</b>	Teknomix
<b>Glans (60°)</b>	Diepmat
<b>Verdunner</b>	Water.
<b>Soortelijk gewicht</b>	Ca. 1,3 g/ml
<b>Opslag</b>	Vorstvrij.
<b>Verpakkingen</b>	Wit en basis 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Beschikbaarheid verschilt per land.

## GEBRUIKSAANWIJZING

<b>Oppervlaktevoorbereiding</b>	<p>Ongeverfde oppervlakken worden ontdaan van losse houtvezels, vuil en stof. Maak beschimmelde oppervlakken schoon met RENSA FACADE gevelreiniger.</p> <p>Eerder geschilderde houten oppervlakken die zijn ontdaan van slecht hechtende verf, losse houtvezels en andere onzuiverheden worden indien nodig gereinigd met RENSA FACADE gevelreiniger. Houten onderdelen die in slechte staat verkeren, worden vervangen door nieuwe.</p> <p>NORDICA PRIMER mag alleen worden aangebracht op kaal hout dat is voorbereid volgens de bovenstaande instructies, niet op oude verf.</p>
<b>Voorbehandeling</b>	<p>Behandel het onbehandelde houten oppervlak met transparante houtverduurzamingsmiddel uit de WOODDEX-serie. Laat dit één dag drogen.</p>
<b>Applicatiemethode</b>	<p>Kwast, Schilderverf, Spuiten</p>
<b>Verwerking</b>	<p>Roer het product goed door voor gebruik. Als de verf wordt aangebracht door spuiten, moet het oppervlak worden afgewerkt met een kwast om de hechting te garanderen.</p>
<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	<p>Het te schilderen oppervlak moet droog zijn. Het vochtgehalte van het hout moet lager zijn dan 20% van het gedroogde gewicht van het hout. Tijdens het aanbrengen en drogen moeten de temperatuur van de omgevingslucht, het oppervlak en de verf hoger zijn dan +5 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.</p>
<b>Droogtijden</b>	<p>+23 °C/50 % RV</p>
- kleefvrij	<p>2 h</p>
- overschilderbaar	<p>6 h</p>
	<p>Het droogproces zal langzamer verlopen in koude en/of vochtige omstandigheden.</p>
<b>Aflakken en geschikte aflakken</b>	<p>Teknos verf voor houten buitenoppervlakken. Aflakken gebeurt volgens de instructies van de betreffende verf.</p>
<b>Reiniging</b>	<p>Warm water en RENSA BRUSH kwastreiniger. Reinig de materialen direct na gebruik.</p>

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

### Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

#### CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN EN VEILIGHEID

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) 1272/2008.

Aanbevolen veiligheidsmaatregelen bij gebruik van het product:

Vermijd onnodig contact met de huid. Gebruik werkkleding als bescherming tegen verfspatten.

Gebruik zo nodig oogbescherming om te beschermen tegen verfspatten.

Vermijd het inademen van de spuitnevel tijdens het spuiten. Gebruik een stofmasker, filtertype A P.

Meer informatie en veiligheidsinformatieblad: Productpagina [www.teknos.com](http://www.teknos.com)

### Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.