

# NORDICA PRIMER

## Grunning

Svanemerket, vanntynnet alkyd forsterket akrylgrunning for treflater utendørs.



Bruksområder: Vegger, dører m.m. treflater utendørs når de skal påføres med akrylat-, alkyd- eller oljemaling.

Når et Svanemerket toppstrøk brukes med denne grunningen, vil hele malesystemet ha Svanemerket.



## TEKNISKE DATA

|  |  |
|--|--|
| <b>Sertifikater, godkjenninger og klassifisering</b> | Svanemerket, «Finnish Key Flag». Den gis til produkter som er helt og holdent utviklet og produsert i Finland. |
| <b>Typiske bruksformål</b>                           | Yttervegg  |
| <b>Anbefalt substrat</b>                             | Finsaget tre, Høvlet tre   |
| <b>Tørrestoff</b>                                    | Ca. 33 % etter volum   |
| <b>Flyktige organiske forbindelser (VOC)</b>         | EU VOC grenseverdi (kat A/d): 130 g/l. Produktets VOC: maks. 130 g/l.  |
| <b>Praktisk dekkevne</b>                             | 6 - 10 m <sup>2</sup> /l avhengig av underlaget.   |
| <b>Farger</b>  | Hvit og base 3. Kan blandes i farger fra utendørs fargekart. Fargenøyaktigheten er ikke fullstendig.           |
| <b>Blandingssystem</b>                               | Teknomix   |
| <b>Glans (60°)</b>                                   | Helmatt  |
| <b>Tynner</b>  | Vann.  |
| <b>Densitet</b>                                      | Ca. 1,3 g/ml   |
| <b>Oppbevaring</b>                                   | Må ikke fryse.   |
| <b>Emballasje</b>                                    | Hvit og base 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.<br>Tilgjengelighet varierer fra land til land.                              |

## BRUKSANVISNING

|  |   |
|--|---|
| <b>Forbehandling</b>                   | <p>Umalte overflater rengjøres for løse trefibre, smuss og støv. Rengjør muggflater med RENSA FACADE fasaderenser.</p> <p>Tidligere malte treflater som har fått fjernet gammel maling, løse trefibre og andre urenheter, vaskes om nødvendig med en RENSA FACADE fasaderenser. Tredeler som er i dårlig stand, erstattes med nye.</p> <p>NORDICA PRIMER skal kun males på ubehandlet og impregnert tre, forberedt i henhold til overflatebehandlingsinstruksjonene ovenfor. Skal ikke benyttes ovenpå gammel maling.</p> |
| <b>Grunning</b>                        | <p>Grunn ubehandlede treflater med klar impregneringsvæske fra WOODEX-serien. La tørke i en dag.</p>  |
| <b>Påføringsmetode</b>                 | <p>Pensel, Paint brush, Sprøyting</p>   |
| <b>Påføring</b>                        | <p>Omrøres grundig før bruk. Hvis malingen påføres med spray, skal overflaten ferdigbehandles med en børste for å sikre vedheftet.</p>  |
| <b>Påføringsforhold</b>                | <p>Overflaten som skal behandles må være tørr. Treets fuktighet må være under 20% av treets tørrvekt. Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +5 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %.</p>   |
| <b>Tørketider</b>                      | <p>+23 °C / 50% RH</p>  |
| <b>- klebefri</b>                      | <p>2 h</p>  |
| <b>- overmalingsbar</b>                | <p>6 h</p>  |
|  | <p>Tørkeprosessen vil forlenges i kalde og / eller fuktige omgivelser.</p>  |
| <b>Toppstrøk og passende toppstrøk</b> | <p>Teknos malinger for treoverflater utendørs. Overmalingsarbeidet utføres i henhold til instruksjonene for de aktuelle malingene.</p>  |
| <b>Rengjøring</b>                      | <p>Varmt vann og RENSA BRUSH penselvask. Vask utstyret umiddelbart etter bruk.</p>  |

## SIKKERHETSDATA

### Sikkerhets og forsiktighetsregler

Se sikkerhetsdatablad.

#### KJEMISKE EGENSKAPER OG SIKKERHET

Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008.

Anbefalte sikkerhetsforanstaltninger ved bruk av produktet:

Unngå unødvendig hudkontakt. Bruk arbeidstøy for å beskytte mot malingssprut.

Bruk øyevern for å beskytte mot malingssprut.

Unngå å puste inn sprøytetåke under påføringen. Bruk åndedrettsvern, filtertype A P.

Mer informasjon og sikkerhetsdatablad: Produktets produktside [www.teknos.com](http://www.teknos.com)

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.