

# NORDICA PRIMER

## Grunt

Wodorozcieńczalny, wzmocniona alkidami, akrylowy grunt poprawiający przyczepność. Produkt uzyskał prawo do oznakowania znakiem ekologicznym „Nordycki Łabędź”



Zastosowanie: Ściany, drzwi, itp. drewniane powierzchnie zewnętrzne, pomalowane następnie farbami akrylowymi, alkidowymi lub olejnymi.

Gdy z tym podkładem zostanie użyta farba nawierzchniowa z etykietą ekologiczną Nordic Ecolabel, cały system malarski będzie posiadał oznakowanie Nordic Ecolabel.



## DANE TECHNICZNE

|   |  |
|---|--|
| <b>Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje</b> | Znak "Nordic Ecolabel", Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.          |
| <b>Zastosowanie</b>                         | Ściany zewnętrzne  |
| <b>Zalecane podłoże</b>                     | Precyzyjnie pocięte drewno, Strugane drewno  |
| <b>Zawartość części stałych</b>             | Około 33 % objętościowych  |
| <b>Lotne związki organiczne (LZO)</b>       | LZO wartości graniczne (kat A/d): 130 g/l. LZO produktu: max. 130 g/l.   |
| <b>Zużycie praktyczne</b>                   | 6 – 10 m <sup>2</sup> /l, w zależności od malowanego podłoża.  |
| <b>Kolory</b>                               | Biały i baza 3. Mogą być barwione do uzyskania odcieni zgodnie z Kartą Kolorów Zewnętrznych. Dokładność odcienia nie jest perfekcyjna. |
| <b>System barwienia</b>                     | Teknomix   |
| <b>Połysk (60°)</b>                         | Pełny mat  |
| <b>Rozcieńczalnik</b>                       | Woda.  |
| <b>Gęstość</b>                              | Około 1,3 g/ml   |
| <b>Przechowywanie</b>                       | Nie może zamarzać.   |
| <b>Wielkości opakowań</b>                   | Biały i baza 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.<br>Dostępność zależy od kraju.  |

## INSTRUKCJA UŻYCIA

|  |   |
|--|---|
| <b>Przygotowanie powierzchni</b>                                   | <p>Niemalowane powierzchnie: oczyścić powierzchnię z kurzu, zabrudzeń i odstających włókien. Usunąć pleśń za pomocą środka czyszczącego do elewacji RENSA FACADE.</p> <p>Uprzednio malowane powierzchnie: usunąć słabo przyczepną farbę i odstające włókna z drewnianych powierzchni. W razie potrzeby umyć środkiem czyszczącym do elewacji RENSA FACADE. Powierzchnie zgniłe i zagrzybione wymienić na nowe.</p> <p>Nakładać NORDICA PRIMER tylko na niezabezpieczone powierzchnie drewniane, przygotowane zgodnie z powyższymi wskazówkami. Nie stosować jako warstwę nawierzchniową na stare powłoki.</p> |
| <b>Gruntowanie</b>   | Powierzchnię surowego drewna zabezpieczyć bezbarwnym impregnatem z serii WOODEX. Pozostawić do wyschnięcia na jeden dzień.  |
| <b>Metoda nanoszenia</b>   | Pędzel, Pędzel do farb , Natrysk  |
| <b>Nanoszenie</b>  | Przed użyciem dokładnie wymieszać. Przy aplikacji za pomocą natrysku, powierzchnię należy zmatowić, aby poprawić przyczepność.  |
| <b>Warunki podczas malowania</b>                                   | Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 20 %. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu.  |
| <b>Czasy schnięcia</b>   | +23 °C / 50% RH   |
| <b>- suchość na dotyk</b>  | 2 h   |
| <b>- kolejna warstwa</b>   | 6 h   |
|  | Niska temperatura i/lub duża wilgotność wydłużają czas schnięcia.   |
| <b>Malowanie nawierzchniowe i odpowiednie farby nawierzchniowe</b> | Farby Teknos do powierzchni drewnianych eksploatowanych na zewnątrz. Powłoki nawierzchniowe wykonuje się zgodnie z instrukcją dla danej farby.  |
| <b>Czyszczenie</b>   | Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu.  |

## ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

### Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

#### WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I BEZPIECZEŃSTWO

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1272/2008 produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Zalecane środki ostrożności podczas stosowania produktu:

Unikać kontaktu ze skórą. Stosować odzież roboczą chroniącą przed zachlapaniem farbą.

Stosować odpowiednie ochrony oczu przed odpryskami farby.

Podczas natrysku unikać wdychania mgły farby. Stosować maskę ochronną z filtrem typu AP.

Więcej informacji oraz karta charakterystyki: strona produktowa [www.teknos.com](http://www.teknos.com)

### Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.