

NORDICA PRIMER

Pokrivni temelj

Akrilno alkidna temelj na vodni osnovi za zunanje površine. Produkt ima eko oznako skandinavskega združenja »Labod«.

Uporaba: Stene, vrata, lesene površine zunaj, ki bodo premazane z akrilno, alkidno ali oljno barvo.

Če s tem temeljnim premazom uporabite Nordic Ecolabeld zaključni premaz, bo celoten sistem barvanja prejel Nordic Ecolabel odobritev.



TEHNIČNI PODATKI

Certifikati, dovoljenja in klasifikacije	Nordijski znak za okolje, Finska zastava s ključem
Področje uporabe	zunanja stena
Priporočena podlaga	fino žagane površine, oblikovan les
Suha snov	cca. 33 prostorninsko-%
Hlapne organske spojine (HOS)	EU HOS mejna vrednost (kat A/d): 130 g/l. HOS produkta: max. 130 g/l.
Praktična poraba	6 - 10 m ² /L odvisno od podlage.
Barva	Bela in baza 3. Lahko obarvamo v odtenke iz barvne karte "Zunanje barve". Točnost nianse ni zagotovljena.
Sistem tintanja	Teknomix
Sijaj (60°)	Polni mat
Razredčilo	Voda.
Gostota	cca. 1,3 g/ml
Shranjevanje	Ne sme zmrzniti.
Velikost embalaže	Bela in baza 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Različna pakiranja glede na države.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine	Nove lesene površine: Površino zaščitite čim prej. Odstraniti je potrebno vso umazanijo, nečistoče in prah s površine ter obrusiti dvignjene dele lesenih vlaken. Uporabite RENZA FACADE za čiščenje, kjer je potrebno. Barvane ali stare površine: Površina za barvanje mora biti popolnoma čista. Odstraniti je potrebno vso staro barvo, dvignjena lesna vlakna in ostale nečistoče. Če je potrebno uporabite RENZA FACADE. Lesene dele, ki so zares slabi, nadomestite z novimi. NORDICA PRIMER se lahko nanaša samo na pripravljen les po zgornjih navodilih in nikakor na staro barvo.
Temeljni nanos	Neobdelano leseno površino premažite z brezbarvnim sredstvom za zaščito lesa iz serije WOODEX. Pustite, da se suši en dan.
Metode nanašanja	čopič, širok čopič, brizganje
Nanos	Produkt se mora dobro premešati pred uporabo. Če barvo nanašate z brizganjem, morate površino zaključiti s čopičem, da zagotovite oprijem.
Pogoji za delo	Obdelovalna površina mora biti suha. Vlažnost lesa mora biti nižja od 20 %. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80%.
Čas sušenja	+23 °C / 50 % RH
- na otip suho	2 h
- naslednji nanos	6 h
	Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih.
Končno premazovanje in primerni končni premazi	Teknos barve za lesene površine na prostem. Vrhnji premaz se izvede v skladu z navodili zadevnih barv.
Čiščenje	Topla voda in RENZA BRUSH. Orodje operite takoj po uporabi.

ZDRAVJE IN ZAŠČITA

Varnostni in previdnostni ukrepi

Glej varnostni list.

KEMIJSKE LASTNOSTI IN VARNOST

Izdelek ni razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (EC) 1272 / 2008.

Priporočeni varnostni ukrepi pri uporabi izdelka: Izogibajte se nepotrebni stiku s kožo.

Za zaščito pred brizganjem barve uporabite delovna oblačila.

Uporabite zaščito za oči za zaščito pred brizgi barve.

Med nanašanjem z brizganjem se izogibajte dihanju pršilne meglice. Uporabite respirator, filter tipa A P.

Več informacij in varnostni list na strani www.teknos.com.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Zgornje informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter praktičnih izkušnjah. Informacije so informativne, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za rezultate pridobljene pod delovnimi pogoji izven našega nadzora, posledično pa kupec ali uporabnik ni razrešen odgovornosti preizkušanja primernosti naših izdelkov za določene namene in uporabniške metode pod dejanskimi pogoji uporabe. Naša odgovornost zajema le škodo, povzročeno zaradi napak v izdelkih dobavljenih od Teknosa. To pomeni, da ima uporabnik dovolj znanja za pravilno uporabo izdelka glede na tehnične in delovne varnostne vidike. Najnovejše različice tehničnih in varnostnih listov posameznih materialov so na voljo na naši spletni strani www.teknos.com. Vse blagovne znamke, prikazane v tem dokumentu, so izključna last Teknos Group ali njegovih povezanih družb.