

OLICLEAN 123

Środek czyszczący

Środek w postaci koncentratu do użytku profesjonalnego. Klarowny płyn, stanowi mieszaninę łagodnych substancji alkalicznych oraz emulgatorów. Nie powoduje korozji. Rozpuszczalny w wodzie w każdej proporcji. Dobre właściwości myjące preparatu już przy 1% stężeniu. Preparat pieniający.

Środek przeznaczony jest do mycia i odtłuszczania powierzchni konstrukcji metalowych przed ich czyszczeniem i nakładaniem ochronnych powłok malarskich. Może być również z powodzeniem stosowany do mycia i odtłuszczania obiektów w przemyśle maszynowym, w warsztatach mechanicznych i samochodowych oraz do mycia wewnętrznego i zewnętrznego środków transportu.



DANE TECHNICZNE

Zalecane podłoże	Metal
pH	10,7
Gęstość	Około 1 g/ml
Przechowywanie	Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać szczelnie zamknięty w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Nanoszenie

Środek może być stosowany w szerokim zakresie stężeń. W zależności od wrażliwości powierzchni, rodzaju i stopnia zanieczyszczenia oraz zastosowanej techniki czyszczenia zaleca się przygotowanie roztworów wodnych o stężeniach od 1 do 10 %. Do mycia powierzchni cynkowych i aluminiowych należy stosować jedynie roztwory. Kontakt tych powierzchni z roztworem nie powinien trwać dłużej niż 10 min.

Roztwory myjące środka nanosić można dowolnymi metodami zarówno ręcznie przy pomocy pędzli oraz szczotek, jak i przy pomocy urządzeń natryskowych. Po naniesieniu na powierzchnię pozostawić do spenetrowania zanieczyszczeń na ok. 10 – 15 minut, a następnie spłukać czystą wodą. Nie dopuścić do wyschnięcia roztworu na czyszczonej powierzchni. Podwyższenie temperatury roztworu (do 80 °C) podnosi skuteczność i szybkość czyszczenia. Stosować w temperaturach powyżej 0 °C.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

Produkt zawiera: etoksylowane alkohole C10 3 - 5%, eter metylowy glikolu dipropylenowego – 1-3%, niejonowe związki powierzchniowo czynne <5 %, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne < 5 %.

Temperatura krzepnięcia - 0 °C, Temperatura wrzenia - 100 °C.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.