

# OPAL 10

## Matt parkettlack

Vattenburen, tvåkomponent polyuretanparkettlack.



Färgproduktgrupper 642 och 643 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 5 (FI), matt.

OPAL 10 lämpar sig för roller- och penselapplicering på parkett- och trägolv. Lämplig för golv som kräver god beständighet mot slitage, t.ex. i idrottshallar och offentliga lokaler. Uppfyller kraven på friktionsmotstånd för sportgolv i enlighet med standarderna DIN 18032-2 och EN 14904.

Ej lämpligt för lackning av diamantfuru och kemiskt behandlat trä, t.ex. rökt ek.



## TEKNISKA DATA

|                                                     |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certifikat, godkännande och klassificeringar</b> | M1-klassificering, Nyckelflaggan (Finland)                                                                                                      |
| <b>Typiska användningsområden</b>                   | Plankgolv, Parkettgolv                                                                                                                          |
| <b>Torrhalt</b>                                     | Ca 27 volym-%                                                                                                                                   |
| <b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>               | EU VOC gränsvärde (kat A/j): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.                                                                             |
| <b>Praktisk drygheit</b>                            | En strykning med lackroller eller pensel: 8 - 10 m <sup>2</sup> /l.<br>En strykning med stålspackel (underhållslackning): 25 m <sup>2</sup> /l. |
| <b>Kulörer</b>                                      | Klar.                                                                                                                                           |
| <b>Glans (60°)</b>                                  | Matt                                                                                                                                            |
| <b>Härdare</b>                                      | Komp. B: OPAL PARQUET LACQUER HARDENER                                                                                                          |
| <b>Blandningsförhållande (A:B)</b>                  | 9:1 volymdelar                                                                                                                                  |
| <b>Brukstid, +23°C</b>                              | 6 h                                                                                                                                             |
| <b>Förtunning</b>                                   | Vatten.                                                                                                                                         |
| <b>Densitet</b>                                     | Ca 1 g/ml                                                                                                                                       |
| <b>Lagring</b>                                      | Lagringsbeständighet: I öppnad förpackning, temperatur över +1 °C, ett år.<br>Förvaras frostfritt.                                              |
| <b>Förpackningsstorlek</b>                          | Färglös lack (plastdel): 4,5 l.<br>Härdare: 0,5 l.                                                                                              |

## BRUKSANVISNING

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ytans förbehandling</b> | Träytan bör vara torr, väl slipad samt omsorgsfullt rengjord från damm och övriga orenheter. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Appliceringsmetod

### Applicering

Lackpensel, Rulle, Spackel

Obehandlade och renslipade ytor: Fyll springor med GAP Parkettkitt. Förbehandla ytan med Teknos grundlack enligt anvisningarna. Mellanslipa vid behov med sandpapper eller slipnät korn 150 efter den första strykningen med grundlack. Blanda OPAL härdare och OPAL parkettlack. Häll härdaren i lackdunken. Skaka om lackdunken kraftigt i minst 30 sekunder. Låt lacken avlufta i 5–10 minuter. Avsluta med 2–3 strykningar OPAL parkettlack med lackroller eller färgpensel längs med träets ådring. Stäng inte dunken efter att härdaren är tillsatt! (Reaktionen mellan härdare och lack producerar små mängder gas (koldioxid).)

Industrilackad parkett eller lackade golv (underhållslackning): Rengör golvet noggrant. Mellanslipa varsamt med sandpapper korn 100–150. Avlägsna slipdammet med dammsugare och torka av ytan med en ren, fuktig trasa. Applicera en strykning OPAL parkettlack med en rostfri stålspackel och sedan 1–2 strykningar med lackroller eller pensel. OBS! Om golvet har vaxats tidigare, kontrollera med tillverkaren att vaxet och underhållslacken är kompatibla med varandra. Om golvet har behandlats tidigare med olja-, uretan- eller alkydbaserad lack måste golvet slipas till trärent före lackning.

Om den andra strykningen inte appliceras inom 48 timmar efter den första strykningen, mellanslipa golvet försiktigt. Säkerställ att det föregående lackskiktet är helt torrt före applicering av ett nytt skikt. Skaka om produkten väl före användning.

Vissa gummityper som används i mattor och antiglidmaterial kan innehålla mjukgörare som kan orsaka permanenta skador på den lackade eller oljade ytan.

### Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets fukthalt bör vara  $7 \pm 2$  vikt-%. Luftens, ytans och lackens temperatur skall vara  $+18 - 24$  °C och den relativa luftfuktigheten 40 - 60 % under tiden för applicering och torkning.

### Torktid

+23 °C / 50% RH

Övermålningsbar

- applicering med stålspackel 15 - 30 min.

- lackroller- eller penselapplicering 2 - 4 h.

Tål gångtrafik efter 1 - 2 dygn.

Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.

### Rengöring

Varm vatten och RENSA BRUSH penselvtätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.

## HÄLSA OCH SÄKERHET

### Säkerhets- och försiktighetsåtgärder

Se säkerhetsdatabladet.

## YTTERLIGARE INFORMATION

### Underhållsinstruktioner

Den lackerade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 2 veckor. Hård hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.