

OPAL 55

Pusiau blizgus parketo lakas

Vandens pagrindo dvikomponentis poliuretaninis parketo lakas.

OPAL 55 tinka dengti voleliu ir teptuku parketo ir medinės grindis. Skirta ypač intensyviai aplinkos veiksmų veikiamoms grindims, pvz., sporto salių ir viešųjų patalpų. Atitinka DIN 18032-2 ir EN 14904 trinties reikalavimus, taikomus sporto salėms.

Netinka lakuoti deimantinės pušies ir chemiškai apdorotos medienos, pvz., dūminio ažuolo.



TECHNINIAI DUOMENYS

Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija	M1 klasifikacija, Suomijos Mėlynoji vėliava
Taikymo sritys	Lentų grindys, Parketo grindys
Kietųjų dalelių kiekis	Apytikriai 24 pagal tūrį %
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	ES LOJ ribinė vertė (kat. A /j): 140 g/l. Gaminio LOJ daug. 140 g/l.
Praktinė dažų išeiga	Vienas sluoksnis lako voleliu ar teptuku: 8 - 10 m ² /l. Vienas sluoksnis plienine mentele (lako sluoksnio taisymas): 25 m ² /l.
Spalvų gama	Skaidrus.
Blizgumas (60°)	Pusiau blizgus
Kietiklis	Komp. B: OPAL PARQUET LACQUER HARDENER
Maišymo proporcija (A:B)	9:1 pagal tūrį
Laikymo trukmė, 23°C	6 h
Skiediklis	Vanduo.
Tankis	Apie 1 g/ml
Sandėliavimas	Neatidarytų indų sandėliavimo laikas esant virš +1 °C temperatūrai – 1 metai. Neužšaldyti.
Pakuotės dydis	Lakas (pagrindas): 4,5 l. Kietiklis: 0,5 l.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas	Medinis paviršius turi būti sausas, kruopščiai pašiauštas ir nuvalytos šlifavimo dulkės bei kiti nešvarumai.
Dengimo būdas	teptuku skirtu lakavimui, voleliu, mentele

Dengimas

Neapdoroti ir švariai nušlifuoti paviršiai. Užpildykite tarpus „GAP“ parketo glaistu. Gruntuokite paviršių „Teknos“ gruntavimo laku vadovaudamiesi instrukcijomis. Jei reikia, šlifavimo popieriumi ar tinkleliu Nr. 150 pašlifukite po pirmo grunto sluoksnio. Sumaišykite „OPAL“ kietiklį ir „OPAL“ parketo laką. Supilkite kietiklį į lako indą. Energingai pakratykite lako indą bent 30 sekundžių. Palaukite 5-10 minučių, kol iš lako pasišalins oro burbuliukai. Baikite dengdami 2-3 sluoksnius „OPAL“ parketo lako naudodami lako volelį ar teptuką, ir braukite pagal medienos pluoštą. Neuždarykite indo, kai yra įpilta kietiklio (reaguojant kietikliui ir lakui susidaro nedidelis kiekis dujų (anglies dioksido))!

Gamykloje lakuotas parketas ar lakuotos grindys (remontinis lakavimas): kruopščiai nuvalykite grindis. Švelniai pašiauškite šlifavimo popieriumi Nr. 100-150. Nuvalykite šlifavimo dulkes jas susiurbdami ir nušluostykite drėgna šluoste. Denkite vieną sluoksnį „OPAL“ parketo lako naudodami nerūdijančio plieno mentelę, o 1-2 sluoksnius denkite lako voleliu ar teptuku. Pastaba! Jei grindys buvo vaškuotos, iš anksto su gamintoju pasitikslinkite, ar ketinamas naudoti lakas bus suderinamas su naudotu vašku. Jei grindys prieš tai buvo alyvuotos, dengtos uretaniniu ar alkidiniu laku, jas būtina nušlifuoti iki plikos medienos prieš lakuojant.

Jei antras dangos sluoksnis nėra dengiamas per 48 valandas po pirmojo sluoksnio, grindis reikia švelniai pašiaušti. Patikrinkite, ar ankstesnis lako sluoksnis yra visiškai sukietėjęs ir tik tada denkite kitą sluoksnį. Prieš naudodami visada kruopščiai išmaišykite laką.

Kai kurių tipų kilimų gumos ir nepraslystančios medžiagos sudėtyje gali būti plastikų, kurie visam laikui sugadins apsauginės dangos paviršių ir spalvą.

Dengimo sąlygos

Paviršius turi būti sausas. Medienos drėgmės kiekis turi būti $7 \pm 2\%$ svorio. Oro, paviršiaus ir lako temperatūra turi būti virš $+18-24\text{ }^{\circ}\text{C}$, o santykinė oro drėgmė dengimo ir džiuvimo metu – 40-60 %.

Džiūvimo trukmė

$+23\text{ }^{\circ}\text{C} / 50\% \text{ RH}$

Perdažymas

- dengimas plienine mentele 15 - 30 min.

- dengimas lako voleliu ar teptuku 2 - 4 h.

Tinka nedidelei apkrovai po 1- 2 dienų.

Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.

Valymas

Šiltu vandeniu ir RENZA BRUSH teptukų valikliu. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite.

SVEIKATA IR SAUGA**Saugos ir atsargumo priemonės**

Žr. saugos duomenų lapas.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Priežiūros instrukcijos

Lakuotas paviršius visiškai sukietėja ir jį galima plauti po 2 savaitių. Iki to laiko reikia elgtis atsargiai ir neplauti. Dėmėtus paviršius galima nuvalyti drėgna audinio skiaute. Naudokite neutralų ploviklį. Labai purvinus paviršius vėliau galima nuvalyti šiek tiek šarminiu universaliu plovikliu.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimui būdams, esant faktinėms naudojimui sąlygoms. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.