

PANEELIKATTOMAALI

Panelloftsmaling

PANEELIKATTOMAALI er en hvid akryl-dispersionsmaling til lofter. Produktet har høj dækkeevne og forhindrer gennemslag fra knaster og andre mørke pletter.
Glans: Mat.



Maling af panellofter i tørre og fugtige rum indendørs. Til grunding og slutbehandling af ubehandlede og tidligere lakerede eller malede træoverflader.



TEKNISKE DATA

Certifikater, godkendelser og klassifikationer	M1 klassificering
Anvendelsesområde	Loft
Anbefalet substrat	Høvlet træ, Træ
Tørstof	Ca. 40 volumen-%
Flygtige organiske stoffer (VOC)	EU VOC-grænseværdi (kat A/a): 30 g/l. VOC-værdi for produktet: maks. 30 g/l.
Praktisk rækkeevne	6 - 8 m ² /l.
Farver	Hvid.
Tonesystem	Teknomix
Glans (60°)	Mat
Fortynder	Vand.
Vægtfylde	ca. 1,3 g/ml
Opbevaring	Må ikke få frost.
Emballagestørrelse	Hvid: 2,7 l, 9 l.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Nye overflader rengøres for støv og snavs. Tidligere malede overflader rengøres med RENZA SUPER grundrens. Fjern alle løstsiddende lag af maling eller lak. Hvis træoverfladen tidligere er blevet olieret eller vokset, skal det testes, at PANEELIKATTOMAALI er egnet til overfladen.
Priming, grunding	Grundes med ufortyndet PANEELIKATTOMAALI.
Påføringsmetode	Pensel Også rulle eller airless sprøjtning kan anvendes til påføring, men overfladen skal slutbehandles med pensel, især ved grunding af ubehandlet træ. Velegnet dysestr. ved airless sprøjtning er 0,015-0,019".
Påføring	Omrøres grundigt inden anvendelse.

Påføringsforhold	Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +10 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. God ventilation under påføring og tørring fremmer tørringsprocessen.
Tørretid	+23 °C / 50 % RH
–støvtør	1 time
–overmalbar	3 timer
	Tørretiden forlænges i kolde og/eller fugtige omgivelser.
Vaskbarhed og slidstyrke	Slidstyrken på den malede overflade er god Våd afvaskning, klasse 1 i h.t. EN 13300 (ISO 11998).
Rengøring	Varmt vand og RENSA BRUSH penselrens. Udstyret rengøres straks efter anvendelse.

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger

Se sikkerhedsdatablad.

ØVRIGE OPLYSNINGER

Vedligeholdelsesinstruktioner

Det tager 3 - 4 uger inden den endelige malingsfilm er dannet under normale forhold og derefter opnås den endelige holdbarhed og hårdhed. Inden da bør den malede overflade behandles varsomt.

Rengøring af overfladen kan foretages med en klud med et neutralt (pH 6-8) rengøringsmiddel. Til meget snavsede overflader kan alkalisk (pH 8-10) rengøringsmiddel anvendes. Rengøringsmiddel og snavs fjernes ved aftørring og/eller skylning med rent vand. Anvend en rengøringsklud, blød svamp eller lign. til rengøring Undgå grov børstning eller kraftigt slid. Følg fortyndings- og andre instruktioner fra producenten af rengøringsmidlet, når du anvender rengøringsmidler.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.