

CHARAKTERYSTYKA

Akrylowa farba dyspersyjna do suchych powierzchni wewnętrznych, o wykończeniu w pełnym połysku.

Produkt zakwalifikowany do **Grupy M1** w klasyfikacji emisyjności dla materiałów powierzchniowych.

ZASTOSOWANIE

Farba jest stosowana do wewnętrznych ścian i sufitów, np. w mieszkaniach i biurach, klatkach schodowych, przedsionkach.

Tworzy błyszczącą powłokę i jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. Jest łatwa do utrzymania w czystości.

TEKNOSPRO 85 można nakładać na beton, szpachlę, cegłę oraz różnego rodzaju płyty konstrukcyjne. Nadaje się także do renowacji starych powłok alkidowych i dyspersyjnych.

DANE TECHNICZNE

Zawartość substancji stałych ok. 40% obj.

Lotne związki organiczne (VOC) EU VOC wartości graniczne (kat. A/b): 100 g/l.
VOC produktu: max 100 g/l.

Zużycie praktyczne 7-12 m²/l

Gęstość 1,2 g/ml

Czas schnięcia w temp. 23°C/50% wilgotności wzgl.

- pyłosuchość po 2 godz.

- następna warstwa po 4 godz.

Czas schnięcia może się wydłużać gdy temperatura otaczającego powietrza jest niższa i/lub wzrasta wilgotność.

Rozcieńczalnik, zmywacz Woda. Natychmiast po użyciu umyć sprzęt ciepłą wodą z detergentem.

Wykończenie Pełen połysk

Kolor Baza 1 i 3, które można mieszać z pastami barwiącymi w celu uzyskania odcienia zgodnie z Kartą Kolorów Wewnętrznych.

Odporność na zmywanie i ścieranie Powłokę charakteryzuje bardzo dobra odporność na zużycie.
Powłoka nadaje się do zmywania.
Szorowanie na mokro, odporność klasa 1 zgodnie z EN 13300 (ISO 11998).

Opakowania (dostępność zależy od kraju) **Baza 1:** 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Baza 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

**OZNAKOWANIE
BEZPIECZEŃSTWA**

Patrz Karta Charakterystyki

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Oczyszczyć nowe podłoża z brudu i kurzu.
Uprzednio malowane powierzchnie zmyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER.-
Zmatować twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć wszelkie pozostałości.
Usunąć całkowicie stare powłoki malarskie jeśli były malowane farbą kredową lub klejową.
Sufity, które nie są wodoodporne zaleca się zagruntować rozpuszczalnikowym podkładem, np. FUTURA 3.
Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii TEKNOSPRO. Suchą szpachlówkę spiaskować i usunąć pozostałości.

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe, tynkowe, szpachlówkę, cegłę i płyty konstrukcyjne zagruntować za pomocą podkładu TEKNOSPRO 5 lub TEKNOSPRO POHJA.
Powierzchnie stalowe zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA.

Nakładanie

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać.
W razie konieczności farbę rozcieńczyć wodą.
Nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskowo w jednej lub dwu warstwach.
Używać dyszy do natrysku bezpowietrznego o średnicy 0.017 - 0.021".

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Podczas aplikacji i w czasie schnięcia temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Instrukcja użytkowania

Ostateczne formowanie powłoki, w normalnych warunkach odbywa się po upływie 4 tygodni i powłoka osiąga wówczas ostateczną trwałość i twardość. Przed upływem tego czasu z powłoką należy postępować ostrożnie.

Malowaną powierzchnię można przemyć detergentem o odczynie obojętnym (o pH 6-8). Do bardzo zabrudzonych powierzchni zaleca się użycie również detergentu o odczynie zasadowym (o pH 8-10). Detergent i inne zanieczyszczenia usunąć poprzez wycieranie i/lub przemywanie wodą. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Należy unikać szczotek z grubym włosiem i silnego ścierania. Przed użyciem detergentu zapoznać się z instrukcją stosowania dostarczoną przez producenta.

Magazynowanie

Nie może zamarzać

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewłaściwego ich użycia. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com.