

CHARAKTERYSTYKA

Rozpuszczalnikowy penetrujący i schnący olej do użytku zewnętrznego.

ZASTOSOWANIE

Stosowany na drewno nowe i eksploatowane, pokryte za pomocą impregnacji ciśnieniowej oraz na drewno teak, mahoń i dąb. Brązowy olej przywraca oryginalne kolory wyblakłemu drewnu liściastemu. Typowe obiekty to meble ogrodowe, przystanie, ogrodzenia, drzwi i kratownice. Zabezpiecza drewno przed wysuszeniem, pękaniem i zabrudzeniem. Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych zaleca się powtórnie pokrywać wyrobem raz w roku. Nie zaleca się stosowania do szklarni, inspektów oraz pomieszczeń, w którym przebywają zwierzęta domowe.

DANE TECHNICZNE**Części stałe**

ok. 35 % obj.

Lotne związki organiczne (VOC)

Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).

Zużycie praktyczne

Drewno piłowane: 5-8 m²/l
Drewno heblowane: 8-10 m²/l

Gęstość

ok. 0,85 g/ml

Czas schnięcia w temp. +23°C

- sucha na dotyk
- sucha

Po 8 godz.
Po 16 godz.
Czas schnięcia może się wydłużać gdy temperatura otaczającego powietrza jest niższa i/lub wzrasta wilgotność.

Rozcieńczalnik, zmywacz

Produkt stosować nie rozcieńczony. Sprzęt umyć natychmiast przy pomocy rozcieńczalnika TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta).

Wygląd powłoki

Absorpcja w głąb drewna zwykle nie pozostawia żadnej dostrzegalnej powłoki.

Kolory

Brązowy

Odporność na warunki atmosferyczne

Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych zaleca się powtórnie pokrywać raz w roku.

Opakowania (dostępność zależy od kraju)

Brązowy: 0,5 l, 1 l i 500 ml spray
Bezbarwny: 500 ml spray

OZNAKOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

Patrz Karta Charakterystyki
UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu, pył farby, zużyte czyszcivo itp. do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w ogniochronnych pojemnikach z ograniczonym dostępem powietrza np. zalane wodą.

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie powierzchni**

Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka. Jeżeli jest potrzeba, powierzchnię oczyścić środkiem do czyszczenia tarasów i pomostów RENSA TERRACE. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.

Usunąć starą powłokę farby lub lakieru przed przygotowaniem powierzchni do pokrycia.

Nakładanie

Przed użyciem produkt bardzo dokładnie wymieszać.

Nakładać WOODEX HARDWOOD OIL pędzlem lub gąbką. Możliwa jest również aplikacja poprzez zanurzenie.

W zależności od jakości drewna nakładanie powtarzać do czasu aż powierzchnia nie przyjmie już więcej oleju. Olej, który nie został wchłonięty należy zetrzeć po ok. 30 min. od aplikacji.

Warunki nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna.

Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +10°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.

Informacje zawarte w niniejszej karcie wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny, właściwe zależą na przykład od koloru i stopnia połysku. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki użytkowania i nakładania preparatu, odpowiadamy jedynie za jakość produktu i gwarantujemy, że przechodzi ona naszą kontrolę jakości. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty czy szkody wynikłe z niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu. Najnowsze wersje naszych kart charakterystyki produktu oraz kart technicznych znajdują się na naszej stronie www.teknos.com.
