

PP PRIMER 5020-00

Однокомпонентна адгезійна ґрунтовка на основі розчинника для поліпропілену (PP) та поліетилену (PE)

PP PRIMER 5020-00 – однокомпонентна адгезійна ґрунтовка на основі розчинника для поліпропілену та багатьох видів поліетилену.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сухий залишок	Прибл. 3 % за масою
Леткі органічні сполуки (VOC)	Прибл. 847 г/л (Директива 2010/75/EU) Надане значення VOC є середнім значенням для продукції заводського виробництва, і, отже, воно може відрізнятися між окремими продуктами, на які поширюється дана Технічна специфікація.
Кольори	Безбарвний.
Густина	Прибл. 0,87 г/мл
Зберігання	Температура зберігання: +5 °C - +30 °C. Зберігати в щільно закритій тарі.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні	Кожна поверхня повинна бути ретельно очищеною, сухою та знежиреною.
Метод нанесення	Традиційне розпилення, Безповітряне розпилення, Комбіноване безповітряне розпилення

Нанесення

Перед застосуванням добре перемішайте або збовтайте продукт протягом декількох хвилин. За необхідності це можна зробити механічним способом.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАНЕСЕННЯ

Розпилення за допомогою пневматичного фарборозпилювача

	Продукт	Витрати при нанесенні
	Наносити тонким, рівномірним і прямим змочувальним шаром. Після висихання можна відразу фарбувати.	

Для отримання додаткових рекомендацій щодо нанесення звертайтеся до нашого представника.

НАНЕСЕННЯ

	В'язкість	Розведення	Сопло в мм	Тиск в барах	Цикли розпилення
Пневматичний фарборозпилювач			макс. 1,2	2-3	

Умови нанесення

Рекомендована температура навколишнього середовища та продукту: +15 °C – 25 °C. Не наносити при температурі нижче +10 °C.

Час висихання

- суха на дотик

- нанесення наступного шару

+23 °C / 50 % RH
через 5 хвилин
через 5 хвилин

Очищувач

Негайно після використання вимийте інструменти. ACETON 8000-98

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА**Техніка безпеки та запобіжні заходи**

Див. «Паспорт безпеки».

Перша допомога

Рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту навіть за відсутності місцевих вимог.

СН: Необхідно дотримуватись заходів безпеки згідно з місцевими вимогами (SUVA) щодо гігієни та обладнання.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Цей продукт призначений виключно для професійного використання. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.