

PREMIUM TEAK OIL 6151-00

Олія для догляду за деревиною з тропічних порід дерев

PREMIUM TEAK OIL 6151-00 – це високоякісна олія для догляду та обслуговування всіх тропічних порід деревини, таких як тик, бангкірай, масарандуба, іпе та червоне дерево. Покриття підходить для терасних настилів, дощок, столів, стільців, палубних настилів для човнів тощо для зовнішнього застосування. PREMIUM TEAK OIL 6151-00 підсилює інтенсивність кольору деревини та має високі проникні властивості.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Об'єкти для нанесення	Тераси, Зовнішні двері, Меблі
Сухий залишок	Прибл. 27 % за масою
Леткі органічні сполуки (VOC)	Прибл. 628 г/л (Директива 2010/75/EU) Надане значення VOC є середнім значенням для продукції заводського виробництва, і, отже, воно може відрізнятися між окремими продуктами, на які поширюється дана Технічна специфікація.
Теоретичні витрати	75 г/м²; 13,3 м³/кг
Кольори	Безбарвний.
Густина	Прибл. 0,85 г/мл
Зберігання	Температура зберігання: +5 °C - +30 °C. Зберігати в щільно закритій тарі.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні	Кожна поверхня повинна бути ретельно очищеною, сухою та знежиреною. Видалення старого покриття: шліфування
----------------------------	--

Метод нанесення

Тканина, Гладкий валик

Рясно нанесіть чистою тканиною 1-2 рази з інтервалом 15 хвилин, залиште вбиратися та витріть надлишки олії, поки вона ще волога.

Попередження про небезпеку:

Просочені олією диски та ганчірки за певних умов можуть самозайматися, тому їх слід зберігати в металевому контейнері з кришкою до моменту належної утилізації.

Не допускайте контакту продукту з ґрунтом, ґрунтовими водами, річками чи озерами.

Нанесення

Перед застосуванням добре перемішайте або збовтайте продукт протягом декількох хвилин. За необхідності це можна зробити механічним способом.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАНЕСЕННЯ

Необроблена дерев'яна основа

	Продукт	Витрати при нанесенні
Догляд та обслуговування	PREMIUM TEAK OIL 6151	1-3х 75 г/м²
	Ретельно втирати 1-3 рази з інтервалом 15 хвилин	
Для отримання додаткових рекомендацій щодо нанесення звертайтеся до нашого представника.		

Умови нанесення

Рекомендована температура навколишнього середовища та продукту: +15 °C – 25 °C. Не наносити при температурі нижче +10 °C.

Час висихання

- від пилу

+23 °C / 50 % RH

через 2 години

- нанесення наступного шару

через 8 годин

- придатна для шліфування

через 8 годин

- повністю суха

через 7 днів

Очищувач

Негайно після використання вимийте інструменти.

TERPENTINERSATZ 4214-98

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи

Див. «Паспорт безпеки».

Перша допомога

Рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту навіть за відсутності місцевих вимог.

СН: Необхідно дотримуватись заходів безпеки згідно з місцевими вимогами (SUVA) щодо гігієни та обладнання.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інструкція з обслуговування

Залежно від впливу погодних умов, ми рекомендуємо регулярне обслуговування за допомогою олії PREMIUM TEAK OIL 6151-00. Наносити від 1 до 4 разів на рік.

Прозорі, непігментовані продукти не мають активного захисту від ультрафіолету.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Цей продукт призначений виключно для професійного використання. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.