

# **RAPIFILL 1080-00**

## Agent garnissant bicomposant, à solvants, pour l'intérieur

RAPIFILL 1080-00 est un agent garnissant bicomposant à solvants, à séchage rapide, ayant un haut pouvoir garnissant et de très bonnes caractéristiques d'étalement. Grâce à la bonne adhérence en position verticale, le produit se prête particulièrement bien à une application sur des surfaces verticales.



En cas d'emploi comme enduit difficilement inflammable pour navires de mer conformément à SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) 74/88 reg. II-2/3, II-2/5 et II-2/6, toute dernière édition, résolution OMI MSC.36(63)-(code HSC 1994)7, résolution OMI MSC.97(73)-(code HSC 2000)7, ce produit peut uniquement se combiner avec d'autres produits homologués et adaptés sur le plan technique.

Une évaluation des risques a été effectuée conformément à la directive 2014/90/UE, annexe II, section 3. Le revêtement durci et séché ne présente pas de risque physique ou pour la santé, ni un risque pour l'environnement.

En cas d'utilisation pour l'aménagement de bateaux, la quantité d'application totale maximale de 200 g/m² ne doit pas être dépassée.









## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Certificats, agréments et	IMO FTPC Part 5, Marine Equipment Approval (Module B)
classification	
Domaines d'application	Meubles
Support recommandé	MDF, HDF
Liant	Acrylate
Matières solides	Env. 64% du poids
Composé organique volatil (COV)	Env. 501 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)
	La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne
	des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des
	variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique.
Rendement superficiel théorique	180 g/m²; 5,5 m²/kg
Gamme de couleurs	Blanc.
Durcisseur	Comp. B : UNIPUR 279 1910-99
Taux de mélange (A:B)	10:1 par poids
Durée de vie en pot, 23 °C	3 h
Diluant	VERDÜNNER 1300-98, VERDÜNNER 0950-98.
Densité	Env. 1,43 g/ml



Stockage

La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques.

## **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage, décapage						
Méthode d'application	Pulvérisation traditionnelle, Pulvérisation airless, Pulvérisation sans air à commande pneumatique  Dans le cas de panneaux MDF d'une masse volumique inférieure à 700 kg/m³, la surface doit être pré-isolée avec ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00.						
Application	Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque						
	emploi, si nécessaire à la machine.						
	CONSEILS D'APPLICATION						
	Panneaux d'agglor	Panneaux d'agglomérés revêtus d'un film					
		Produit			Quantité appliquée		
	Ponçage	Au grain 180					
	préliminaire	Chants avec grain 150-180					
	Couche de fond	RAPIFILL 1080			1-2x 150-200 g/m²		
	Ponçage intermédiaire	Au grain 240-280					
	Revernissage	ALPOCRYL LE 5393			150-200 g/m²		
	MDF brut et chants MDF						
		Produit		Quantité appliquée			
	Bloquer	ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420		120 g/m²			
	Ponçage intermédiaire	Au grain 240-280					
	Couche de fond	RAPIFILL 1080		1-2x 150-200 g/m²			
	Ponçage intermédiaire	Au grain 240-280					
	Revernissage	ALPOCRYL LE 5393		150-200 g/m²			
	Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.						
	APPLICATION						
		Viscosité DIN 4 mm	Dilution	Buse en mm	Pression en bar	Nombre de passes	
	Pistolet à gravité	25-30"	5-15 %	1.8-2.0	2-3	1-2	
	Giclage Airless /	50-60"	0-5 %	0.28-0.33		1-2	

Conditions d'application

Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C.

Temps de séchage	+23°C / 65% RH
- exempt de poussière	après 10 minutes
- sec au toucher	après 30 minutes
- recouvrable	après 2-3 heures
- apte au sablage	après 2-3 heures

Nettoyage

Laver l'équipement immédiatement après utilisation. VERDÜNNER 1300-98 ou UNIVERSALREINIGER U 8600-98.



### **SANTE ET SECURITE**

Mesures de sécurité et de précaution	Voir la Fiche de Données de Sécurité.
Premiers soins	Nous recommandons le port de vêtements de protection individuelle, même
	dans les cas où aucune réglementation locale n'est en vigueur.
	CH : Les précautions selon les prescriptions locales (SUVA) en matière d'hygiène
	et d'équinement doivent être respectées

#### Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 Fl-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas dégagé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement par des designent. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.