

RENSA ETCHING

Peitsimislahus

RENSA ETCHING on happeline emulgeeriv pesulahus betoonpõrandate peitsimiseks.



RENSA ETCHING peitsimislahust kasutatakse töötlemata betoonpõrandatelt mustuse ja tsemendiliimi eemaldamiseks enne värvimist. Peitsimislahus reageerib leeliselise tsemendiliimiga ning neutraliseerib selle lahuses sisalduva metaansulfoonhappega. Reaktsiooni tulemusena tekib vesi ja sool, mis loputatakse maha veega. RENSA ETCHING sisaldab puhastavate omadustega emulgaatoreid.

RENSA ETCHING lahusega töötlemine ja sellele järgnev veega loputamine eemaldab betoonpõrandalt tsemendiliimi, mustuse, rasvad ja kriidisoolid, mis pärsivad värvimist. Toode ei eemalda pooridesse imendunud rasvu ja õlisid, need tuleb eemaldada freesimise või lihvimisega. Toode ei sobi eelnevalt värvitud pindade pesemiseks.

RENSA ETCHING vastab OECD ja Euroopa Parlamendi pesuainete regulatsioonile (OECD 301B, EL 648/2004)



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	OECD 301B, EC 648 / 2004
Tavaline kasutusvaldkond	põrand
Pinnasoovitus	betoon
Kattevõime	ca 10 m ² / 1 l lahjendamata pesuainega. Lahjendamine: 1:2 (1 liiter lahust 2 l vee kohta).
pH	1
Säilitamine	Ei tohi jäätuda.
Pakendid	1 l, 5 l, 10 l. Saadavus erineb riigiti.

KASUTUSJUHE

Pealekandmine

Lahjendada veega 1:2 (1 liiter lahust 2 l vee kohta).

Kasuta lahjendamiseks plastanumat. Metallanumad korrodeeruvad happe mõjul.

RENSA ETCHING lahust lisatakse alati veele. Sellega välditakse segu kuumenemist ja pritsmeid.

BETOONPINDADE PEITSIMINE

Lahjendatud RENSA ETCHING valatakse sõelaga varustatud kastekannust tervele põrandale. Reaktsiooni tõhustamiseks harjatakse pinda. Tsemendiliim hakkab tugevalt vahutades lahustuma. Kui tsemendiliimi kiht on paksem, kasuta rohkem lahust. Pesulahuse vajalik kogus on u 0,3 l/m².

Jäta RENSA ETCHING toimima u 5 minutiks, mille järel harjatakse tekkinud neutraalne soolalahus põrandakaevu. Jäägid võib koguda ka kühvli ja kummilabidat kasutades ämbrisse. Peitsitud ala loputatakse kohe veega ning vesi eemaldatakse. Põrand on värvimiseks valmis 2-3 päeva kuivamise järel.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Kaitse:

Kasuta kaitsekindaid, -riideid ja silmakaitset.

Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Tööta ettevaatlikult korralikult ventileeritud ruumis või kasuta hingamiskaitset.

Esmaabi:

Kokkupuutel nahaga: loputa hoolikalt veega vähemalt 10 minuti jooksul.

Silma sattudes: loputa viivitamatult rohke veega vähemalt 10 minuti jooksul.

Vajadusel pöördu medikute poole.

Lisainfot saab toote ohutuskardilt: www.teknos.com.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.