

RENSA ETCHING

Etsevæske

RENSA ETCHING er en sur, emulgerende vaskevæske for etsing av betonggulv.



RENSA ETCHING-etsevæsken brukes til å fjerne smuss og fundament fra umalte betongoverflater før maling. Etching liquid reacts with the alkali concrete laitance, which neutralizes the containing methanesulfonic acid. The reaction forms water and salts, that can be rinsed off with water. RENSA ETCHING inneholder også en emulgator som forbedrer rengjøringsvevnen.

RENSA ETCHING og følgende vannskylling fjerner betonggulvet og smuss samt overflatefett og krittssalter som vil hindre malingen å feste. Produktet vil ikke fjerne fett og oljen som absorberes i porene som skal fjernes, f.eks. ved sliping eller sliping. Produktet er ikke egnet til å vaske tidligere malte overflater.

RENSA ETCHING oppfyller kravene i OECD-forordningen om vaskemidler for biologisk nedbrytbarhet (OECD 301B, EC 648/2004).



TEKNISKE DATA

Sertifikater, godkjenninger og klassifisering	OECD 301B, EC 648/2004
Typiske bruksformål	Gulv
Anbefalt substrat	Betong
Praktisk dekkevne	Ca. 10 m ² / 1 l ufortynnet vaskemiddel. Fortynning: 1: 2 (1 liter løsning til 2 liter vann). Opptak av vaskemiddelet på overflaten, skitt, luftfuktighet etc. er faktorer som påvirker forbruket betydelig.
pH	1
Oppbevaring	Må ikke fryse.
Emballasje	1 l, 5 l, 10 l. Tilgjengelighet varierer fra land til land.

BRUKSANVISNING

Påføring

Fortynn med vann i forholdet 1: 2 (1 liter løsning til 2 liter vann).

Bruk en plastbeholder for fortynning. Metallbeholdere vil korrodere av effekten av syren.

RENSA ETCHING må alltid tilsettes vann ved fortynning. Dette vil forhindre at blandingen varmes opp og spruter.

ETSING AV BETONGOVERFLATER

Fortynnet RENSA ETCHING skal helles jevnt på gulvet med en vannkanne utstyrt med en sil. Sørg for jevn fordeling ved å børste. Betonghud vil bli løst opp av skumming. Hvis betongen er tykk, bruk mer av løsningen. Vaskeløsning er nødvendig ca. 0,3 l / m².

La RENSA ETCHING virke i ca. 5 minutter, hvoretter den dannede nøytrale saltløsningen børstes av. Ellers samler du det som er silt inn i en bøtte ved hjelp av en bøtte og gummisparkel. Det etsete området skal skylles umiddelbart med vann, og vannet skal samles bort. Når gulvet har tørket i 2 - 3 dager, er det klart for maling.

SIKKERHETSDATA

Sikkerhets og forsiktighetsregler

Beskyttelse:

Bruk vernehansker og klær så vel som øynevern.

Kan forårsake luftveisirritasjon. Under arbeid må du passe på tilstrekkelig ventilasjon eller bruke en passende åndedrettsmaske.

Første behandling:

Får man væsken på huden: Skyll forsiktig med vann i minst 10 minutter.

Sprut i øynene: Skyll øyeblikkelig med mye vann i minst 10 minutter. Oppsøk lege hvis nødvendig. Mer informasjon fra produktets sikkerhetsdatablad.

Mer informasjon fra produktets sikkerhetsdatablad: www.teknos.com.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangel ved produktene som leveres av Teknos. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside www.teknos.com. Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.