

RENSA ETCHING

Betningsmedel

RENSA ETCHING är en sur, emulgerande tvättlösning för betning av betonggolv. Färgproduktgrupp 03 enligt MaalausRYL 2012 (FI).



RENSA ETCHING betningsmedel används för att avlägsna smuts och cementhuden från omålade betongytor som skall målas. Betningsmedlet reagerar med den alkaliska cementhuden, varvid medlets metansulfonsyra neutraliseras. Vid reaktionen bildas vatten och salter, som kan sköljas bort med vatten. RENS A ETCHING innehåller också emulgator som förbättrar produktens rengöringseffekt.

Behandling med RENS A ETCHING och efterföljande sköljning rengör betonggolvet från cementhud, smuts, ytfett och kalksalter. Produkten avlägsnar ej fett och olja som sugits in i betongens porer. Sådana orenheter måste avlägsnas t.ex. med slipning eller fräsning. Produkten lämpar sig inte heller för tvätt av tidigare målade ytor.

RENS A ETCHING uppfyller krav av OECD och Europaparlamentets detergentförordning för biologisk nedbrytning (OECD 301B, EY 648 / 2004).



TEKNISKA DATA

Certifikat, godkännande och klassificeringar	OECD 301B, EG 648 / 2004
Typiska användningsområden	Golv
Rekommenderade underlag	Betong
Praktisk drygheit	Ca. 10 m ² / 1 l med outspätt tvättmedel. Utspädning: 1:2 (1 liter betningsmedel till 2 liter vatten). Till drygheit påverkar betydligt ytans absorptionsförmåga, orenheter, luftfuktighet samt andra faktorer.
pH	1
Lagring	Förvaras frostfritt.
Förpackningsstorlek	1 l, 5 l, 10 l. Tillgängligheten varierar landvis.

BRUKSANVISNING

Applicering

Förtunnas med vatten i förhållandet 1:2 (1 liter betningsmedel till 2 liter vatten).

RENSA ETCHING späds ut i ett plastkärl. Syran fräter metallkärl.

RENSA ETCHING bör alltid blandas så, att medlet hålls i vattnet, för att undvika att blandningen upphettas och stänker.

BETNING AV BETONGYTOR

Utspätt RENSA ETCHING hålls jämnt ut på golvet med en sprutkanna försedd med sil. Lösningen breddas ut jämnt på golvet med hjälp av en borste. Då löser cementskivan upp sig och skummar kraftigt. Om cementskivans tjocklek är tjock, måste rikligare mängd breddas ut. Den utspädda tvättlösningen används ca 0,3 l/m².

RENSA ETCHING får verka i ca 5 minuters tid, varefter den neutrala saltlösningen som bildats skjuts med borste ned i golvbrunnen. Om ingen golvbrunn finns, samlas slammet upp i ett ämbar med hjälp av sopskyffel och bred gummispäckel. Det betade området sköljs omedelbart med vatten varefter vattnet avlägsnas. När golvet har torkat 2 - 3 dygn är det färdigt för målning.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder

Skydd:

Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd.

Kan orsaka irritation i luftvägarna. Under arbetets gång måste tillräcklig ventilation ombesörjas eller lämpligt andningsskydd användas.

Första hjälp:

Stänk på huden: Skölj försiktigt med vatten i minst 10 minuter.

Stänk i ögonen: Skölj omedelbart med rikligt vatten i minst 10 minuter. Vid behov kontakta läkare.

Mer information från produktens säkerhetsdatablad: www.teknos.com.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.