

RENSA FLOOR POLISH 4580-15

Polymerová disperze pro péči a údržbu parketových a korkových podlah s voděodolnou úpravou



RENSA FLOOR POLISH 4580-15 je polymerová disperze určená pro péči a údržbu parketových a korkových podlah s voděodolnou úpravou. Ošetřuje a chrání starší podlahy, obnovuje jejich saténově matný nebo matný vzhled. Zvýrazňuje přirozenou kresbu a barvu dřeva.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pevné látky	Cca 100 % hmotnosti
Těkavé organické látky (VOC)	Cca 0 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Množství VOC je výrobním závodem uvedená průměrná hodnota uváděného výrobku; následkem toho se může lišit vzhledem k variaci jednotlivých výrobků, na které se vztahuje tento technický list.
Teoretická spotřeba	25 g/m ² ; 40 m ² /kg
Odstíny	Bezbarvý.
Lesk (60°)	15
Hustota	Cca 1,02 g/ml
Skladování	Skladovací teplota je +5 °C – +30 °C. Skladujte v důkladně utěsněné nádobě.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu	Každý podklad musí být důkladně očištěný, suchý a zbavený mastnoty a oleje.
Aplikace	Před použitím důkladně promíchejte nebo protřepejte – v případě potřeby i strojově.

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI		
Voděodolně upravené parketové a korkové podlahy		
	Produkt	Množství nanášeného materiálu
Údržba	RENSA FLOOR POLISH 4580	25 g/m ²
UV-sealed finished parquet		
	Produkt	Množství nanášeného materiálu
Údržba	RENSA FLOOR POLISH 4580	25 g/m ²
Pro doporučení ohledně údržby a další aplikace kontaktujte našeho obchodního zástupce.		

Podmínky aplikace	Doporučená teplota okolí a produktu: +15 až +25 °C. Neaplikujte při teplotách pod +10 °. Ideální teplota povrchu a okolí při aplikaci: +18 °C až +22 °C. Vyhněte se aplikaci na přímém slunečním záření. Podlahové vytápění musí být včas vhodně nastaveno.
--------------------------	---

Doba schnutí	+23 °C / 50% RH (suchý film 20 µm)
- proti prachu	po 40 min
- suché na dotek	po 3 h
- přetíratelné	po 1 d
- zcela suché	po 6 d
Čištění	Nářadí ihned po použití umyjte.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní a preventivní opatření	Viz bezpečnostní list.
První pomoc	Doporučujeme použití osobních ochranných pomůcek i v případech, kdy to místní předpisy nevyžadují.

DODATEČNÉ INFORMACE

Pokyny k údržbě	První péče: S hloubkovým čištěním počkejte nejméně 3 týdny od položení tvrdého dřeva. Při silném znečištění předem použijte RENSA PRO CLEAN 4582-00. Nechte schnout alespoň 12 hodin, ideálně přes noc. Údržba: Odstraňte prach a nečistoty vysavačem a/nebo mopem. Přidejte 1 díl RENSA FLOOR POLISH 4580-15 do 5 l vody (odpovídá 2 %). Viz také náš leták „Dokonalá péče o parketové podlahy“.
Dodatečné informace	Přilnavost dle ČSN EN ISO 2409: GT 0 Odolnost proti oděru (Taber Abraser) dle DIN 68861: <80 mg

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Výše zmíněné informace jsou normativní a podložené laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Výrobek je určen jen k profesionálnímu užití. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com. Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.