

RENSA STEEL

Galvaniseeritud pindade pesuaine

RENSA STEEL on väga tõhus sidrunhappepõhine eeltöötlusaine galvaniseeritud teraspleki ja tsingitud terase puhastamiseks enne värvimist.



RENSA STEEL on eeltöötlusaine. Ette nähtud uute värvimata tsingitud ja galvaniseeritud teraspindade pesemiseks enne värvimist katusevärvidega. Eemaldab tõhusalt tsingisoolad, rasva, mustuse ja muu värvimist takistava.

RENSA STEEL on biolagunev. Täidab OECD nõudeid ja EU pesuainete nõudeid biolagunevusele (OECD 301B, EL 648/2004).



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	OECD 301B, EC 648 / 2004
Tavaline kasutusvaldkond	katus
Pinnasoovitus	katuseplekk, metall
Kattevõime	ca 40 m ² / 1 l lahjendamata pesuainega. Lahjendamine: Pesemine ja värvitava pinna eeltöötlus: 1:3 (1 l pesuvahendit 3 l vee kohta). Väga määrdunud pindadele: 1:1.
pH	2
Säilitamine	Ei tohi jäätuda.
Pakendid	1 l, 5 l. Saadavus erineb riigiti.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Eemalda harjates lahtine mustus ja tolm.
-------------------------	--

Pealekandmine

Lahjenda RENSA STEELi veega vastavalt kasutusale:

Pesemine ja värvitava pinna eeltöötlus: 1:3 (1 l pesuvahendit 3 l vee kohta).

Väga määrdunud pindadele: 1:1.

Pesuaine kantakse pinnale harja või madalsurvepihustiga (nt aiapritsiiga).

Pesuainel lastakse mõjuda u. 10 minutit. Tõhusust suurendatakse harjamisega.

NB! Pesuaine ei tohi pestavale pinnale kuivada – vajadusel kastetakse pinda uuesti pesuainega.

Pärast pesu loputatakse pind hoolikalt veega.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

RENSA STEEL on tõhus toode. Pesuainet kasutades tuleb siiski olla ettevaatlik. Tuleb vältida kokkupuudet nahaga ning pihustisumu sissehingamist. Silmi tuleb kaitsta pritsmete eest. Lisainfot saab toote ohutuskardilt: www.teknos.com.

Pesuaine võib ohustada aiataimi, seega tuleb vältida liigseid pritsmeid. Õrnemad taimed kaetakse või niisutatakse veega enne töötlemist.

Pesuaine võib matistada ja pleegitada pindu –vältige liigseid pritsmeid.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.