

# SALAMAA BLACKBOARD

## Koolitahvlivärv

Matt vesialuseline toonitav koolitahvlivärv sisetöödeks. Kasutatakse ustel, liigutataval ja kinnitatud inventaril ning nt seintel. Ideaalsed pealekandmisomadused. Suurepärase kriimu- ja kulumis- ja pesukindlus. Kriidijooned on niiske käsnauga kergesti eemaldatavad.



Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1. Toode vastab mänguasjade ohutusstandardile EN 71-3:2019, mis käsitleb keemiliste elementide eraldumise piirnorme.

SALAMAA BLACKBOARD sobib eelnevalt krunditud ja värvitud puitpindadele, metallile ja ehitusplaatidele: ukсед, kapid, paneelid ja siledad seinad (rulliga kandmisest põhjustatud kare pind muudab puhastamise raskemaks).



## TEHNILISED ANDMED

<b>Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon</b>	M1 klassifikatsioon
<b>Tavaline kasutusvaldkond</b>	sisseehitatud mööbel, mööbel, siseuksed, sisesein
<b>Pinnasoovitus</b>	ehitusplaat, metall, puit
<b>Kuivainesisaldus</b>	ca 40 mahu-%
<b>Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)</b>	EL LOÜ (A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
<b>Kattevõime</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /l.
<b>Värvitoonid</b>	Baasvärvid 1 (valge) ja 3, mis on toonitavad sisevärvikaardi järgi.
<b>Toonimissüsteem</b>	Teknomix
<b>Läikeaste (60°)</b>	Matt
<b>Lahusti</b>	Vesi.
<b>Tihedus</b>	ca 1,2 g/ml
<b>Säilitamine</b>	Ei tohi jäätuda.
<b>Pakendid</b>	Baasvärvid 1 ja 3: 0,9 l

## KASUTUSJUHEND

<b>Pinna eeltöötlus</b>	Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm. Pahtelda augud ja ebatasasused SILORA A tiseripahtliga.
-------------------------	--

<b>Kruntimine</b>	Puit-, puitkiud-, ehitusplaatpinnad ja galvaniseeritud metallpinnad krunditakse FUTURA AQUA PRIMER kruntvärviga.
<b>Pealekandmismeetod</b>	Õhuvaba pihustamine, lakipintsel, mohäärrull, värvipadi
<b>Pealekandmine</b>	Segada hoolikalt. Kanna pinnale üks või kaks korda lakipintsi, mohäärrulli, värvipadja või pihustiga. Siledade pindade värvimisel (nt sileuksed) tuleb rullijälgede tasandamiseks kasutada värvipatja või lakipintslit. Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,011 - 0,013".
<b>Värvimistingimused</b>	Pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +10 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Kuivamine on kiirem madala õhuniiskuse ja/või üle +21 °C puhul. Pealekandmine on lihtsam niisutatud õhu ja madaldate temperatuuri juures. Ventilatsioon pärast töötlemist kiirendab kuivamist.
<b>Kuivamisajad</b>	+23 °C / 50% RH
- tolmukuiv	1 h
- pealevärvitav	6 h
- täiskuiv	2-3 päeva
	Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes. Toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse umbes 1 kuu pärast.
<b>Töövahendite pesu</b>	Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

## TÖÖTERVISHOID

**Ohutus- ja ettevaatusabinõud** Vt. ohutuskaarti.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknosa tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknosa tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.