

SALAMAA BLACKBOARD

Liitutaulumaali

Himmeä vesiohenteinen sävytettävä liitutaulumaali sisäkäyttöön. Maalattavissa oviin, irto- ja kiintokalusteisiin, sekä esim. seinäpinnoille. Levittyy ihanteellisen hyvin. Erinomainen naarmun- ja kulutuksenkesto sekä puhdistettavuus: Taululiidulla tehty piirustus on helppo poistaa kostealla sienellä pyyhkimällä.



Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästuluokituksen M1-ryhmään. Tuote täyttää lelujen turvallisuusstandardin EN 71-3:2019 vaatimukset alkuaineiden siirtymisen raja-arvoista.

SALAMAA BLACKBOARD soveltuu maalattavaksi pohjamaalatuille ja aiemmin maalatuille puu-, metalli- sekä rakennuslevypinnoille: ovet, kaapistot ja paneelit sekä esim. sileät seinäpinnot (pinnan karkea telamaalaus-struktuuri saattaa haitata pinnan puhdistettavuutta).



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Kiinteät kalusteet, Huonekalut, Sisäövet, Sisäseinä
Alustasuositus	Rakennuslevy, Metall, Puu
Kuiva-ainepitoisuus	N. 40 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Käytännön riittoisuus	8 - 10 m ² /l.
Värisävyt	Perusmaalit 1 (valkoinen) ja 3, jotka voidaan sävyttää sävytyspastoilla sisämaalivärikartan sävyihin.
Sävytysjärjestelmä	Teknomix
Kiilto (60°)	Himmeä
Ohenne	Vesi.
Tiheys	N. 1,2 g/ml
Varastointi	Ei saa jäätyä.
Pakkauskoot	Perusmaalit 1 ja 3: 0,9 l

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta. Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella. Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan. Kolot ja muut epätasaisuudet silotetaan SILORA A snickerisilotteella.
Pohjustus, pohjamaalaus	Puu-, puukuitulevy- ja rakennuslevypinnat sekä galvanoidut metallipinnat pohjamaalataan FUTURA AQUA PRIMER tartuntapohjamaalilla.

Levitysmenetelmä	Ilmaton korkeapaineruiskutus, Lakkasivellin, Mohairtela, Maalaustyyny
Käsittely	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Maali levitetään lakkasiveltimellä, mohairtelalla, maalaustyynyllä tai ruiskulla yhteen tai kahteen kertaan. Maalattaessa sileää pintaa, esim. laakaovea, voidaan telajälki tasoittaa tasoittajalla, maalaustyynyllä tai lakkasiveltimellä. Ilmattoman ruiskun suutin 0,011 - 0,013".
Käsittelyolosuhteet	Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Alhainen kosteus ja/tai yli +21 °C:n lämpötila nopeuttavat maalin kuivumista. Ilman kostuttaminen ja/tai lämpötilan laskeminen työtilassa helpottavat maalaustyön sujuvuutta. Maalauksen jälkeinen tuuletus nopeuttaa maalin kuivumista.
Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH
-pölykuiva	1 h
-päällemaalattavissa	6 h
-läpikuiva	2 - 3 vrk
	Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa. Tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestäväyensä normaaliolosuhteissa noin 1 kuukauden kuluttua.
Välineiden pesu	Lämmin vesi ja RENZA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.

TURVALLISUUS

Varoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.