

SATU SAUNASUOJA

Apsaugos priemonė saunoms

„SATU SAUNASUOJA“ apsaugos priemonė saunoms yra vandens pagrindo, tiksotropinė apsaugos priemonė mediniams paviršiams. Ji sudaro nelaidų nešvarumams ir vandeniui, bet kvėpuojantį paviršių. Skaidri „SATU SAUNASUOJA“ danga nekeičia natūralios medienos spalvos. Gaminys tonuojamas pusskaidriais vidaus patalpų dažų atspalviais.



Naudojimas: Saunų garinių patalpų sienų ir lubų skydų apdorojimas. Gaminys tinkamas neapdorotiems mediniams paviršiams, arba prieš tai apsaugos priemone saunoms apdorotiems mediniams paviršiams. Taip pat galima naudoti prausimosi patalpų, saunų poilsio kambarių ir gyvenamųjų patalpų luboms ir sienų skydams apdoroti.



TECHNINIAI DUOMENYS

Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija	M1 klasifikacija, Suomijos Mėlynoji vėliava
Taikymo sritys	Pirtis, Vonia
Rekomenduojamas paviršius	Rąstas, Obliuota nediena
Kietųjų dalelių kiekis	Apytikriai 16 pagal tūrį %
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	ES LOJ ribinė vertė (kat. A /f): 130 g/l. Gaminio LOJ daug. 130 g/l.
Praktinė dažų išeiga	Tepama vieną kartą ant lygaus paviršiaus: apie 10 m ² /l.
Spalvų gama	Skaidrus. Galima tonuoti permatomais atspalviais.
Tonavimo sistema	Teknomix
Skiediklis	Vanduo.
Tankis	Apie 1 g/ml
Sandėliavimas	Laikyti vėsioje vietoje, gerai uždarytuose induose. Neušaldyti.
Pakuotės dydis	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas	Nuvalykite dulkes ir nešvarumus nuo naujų paviršių. Nuplaukite prieš tai apdorotus paviršius apsaugos priemone saunoms su „RENSA SAUNA“ saunų valikliu ir kruopščiai nuplaukite vandeniu. Jei medinis paviršius prieš tai buvo lakuotas, alyvuotas ar vaškuotas, reikia išbandyti nudažant mažą plotą ir patikrinti, ar tinka naudoti gaminį.
Dengimo būdas	teptuku

Dengimas	<p>Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, tonuotą gaminį taip pat reikia išmaišyti dažymo metu.</p> <p>Saunos garinės patalpos skydų paviršius pakanka dengti vienu dangos sluoksniu. Prausimosi ir kitų patalpų lubų skydus denkite du kartus. Atspalvio intensyvumas ir gaminio įsigėrimas į medinį paviršių turi būti tikrinamas išbandant tonuotą gaminį ant mažo paviršiaus. Paviršiaus sugeriamumo savybės ir ankstesni apdorojimo būdai turi įtakos atspalviui.</p>
Dengimo sąlygos	<p>Paviršius turi būti sausas. Naudojimo ir džiovinimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė + 10 °C, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %. Džiovinimo procesą paspartintų gera ventilacija naudojimo ir džiovinimo metu.</p>
Skiedimas	<p>Gaminį galima skiesti vandeniu 5-20 % tūrio, jei atspalvis atrodo per intensyvus.</p>
Džiūvimo trukmė	+23 °C / 50% RH
- be dulkių	½ h
- sekantis apdirbimas	1 h
- sausas naudoti	kitą dieną
	<p>Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.</p> <p>Sauną galima kaitinti praėjus 1 dienai po dažymo, bet prieš pradėdant naudoti, turi būti pakaitinta ir išvėdinta.</p>
Valymas	<p>Šiltu vandeniu ir RENZA BRUSH teptukų valikliu. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite.</p>

SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės Žr. saugos duomenų lapas.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Priežiūros instrukcijos Galutinė plėvelė susidaro per apyt. 3 savaites esant įprastinėms sąlygoms, o po to ji yra ypač patvari ir kieta. Prieš tai su paviršiumi reikia elgtis atsargiai.

Paviršių galima valyti nušluostant neutraliu (pH 6–8) valikliu. Valiklis ir nešvarumai pašalinami nušluostant ir (ar) nuplaunant paviršių švariu vandeniu. Valyti naudokite drėgną šluostę, minkštą kempinę ar panašią valymo priemonę. Nevalykite šepetiu ar labai abrazyviu daiktu. Kai naudojate valiklius, paisykite valiklio gamintojo skiedimo ir kitų instrukcijų.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkejas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.