

SATU SAUNASUOJA

Защитное средство для сауны



SATU SAUNASUOJA Защитное средство для сауны - желеобразное, водоразбавляемое защитное средство для деревянных поверхностей. Формирует грязе-водоотталкивающую поверхность, которая позволяет древесине дышать. Бесцветный SATU SAUNASUOJA не изменяет естественный цвет древесины. Продукт можно колеровать в лессирующие цвета.

Применение: Для стеновых и потолочных панелей в сауне. Средство применяется для необработанной древесины или деревянных поверхностей, ранее обработанных аналогичным защитным средством. Можно применять также в душевых, каминных и любых жилых помещениях для обработки потолочных и стеновых панелей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|---|
| Сертификаты, заключения и классификация | M1 классификация, Финский флаг-ключ |
| Области применения | Сауна, Ванные комнаты |
| Рекомендуемые поверхности | Бревно, Строганая древесина |
| Содержание нелетучих веществ | Прим. 16 объемных % |
| Летучие органические соединения (ЛОС) | EU VOC допустимое значение (kat A/f): 130 г/л. VOC изделия: макс. 130 г/л. |
| Практический расход | Однослойное нанесение на гладкую поверхность: прим. 10 м ² /л. |
| Цвета | Бесцветный. Можно колероваться на лессирующие цвета. |
| Колеровочная система | Teknomix |
| Разбавитель | Вода. |
| Плотность | прим. 1 г/мл |
| Хранение | Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости. Защищать от мороза. |
| Упаковочные размеры | 0,9 л, 2,7 л, 9 л. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-------------------------------|---|
| Подготовка поверхности | Новые поверхности очистить от пыли и грязи. Поверхность, ранее обработанную защитным средством, вымыть средством для очистки саун RENZA SAUNA и тщательно промыть водой. Если поверхность была покрыта лаком, маслом или воском для проверки совместимости необходимо производить пробное выкрашивание. |
| Способ нанесения | Кистью |

| | |
|--------------------------------|---|
| Нанесение | <p>Материал тщательно перемешать перед нанесением. Колерованный продукт так же необходимо перемешивать во время нанесения.</p> <p>Для панелей сауны достаточно однослойного нанесения. На потолок в помывочной и других аналогичных помещениях необходимо наносить два слоя. Для проверки оттенка, если применяется колерованный продукт и расхода материала необходимо производить пробное выкрашивание.</p> <p>Впитывающая способность поверхности, а так же нанесенный ранее материал могут влиять на окончательный оттенок.</p> |
| Условия нанесения | <p>Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания материала температура воздуха, поверхности и материала должна быть выше +10 °С, относительная влажность воздуха ниже 80 %.</p> <p>Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания краски.</p> |
| Разбавление | <p>Продукт может быть разбавлен водой на 5-20%, если оттенок кажется слишком насыщенным.</p> |
| Время высыхания | +23 °С / 50 % RH |
| -от пыли | ½ ч |
| -последующая обработка | 1 ч |
| -сухая для эксплуатации | <p>на следующий день</p> <p>При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.</p> <p>Сауной можно пользоваться через день после применения защитного средства, перед использованием сауны необходимо нагреть и проветрить.</p> |
| Очистка | <p>Теплая вода и RENZA BRUSH средство для очистки кистей. Рабочие инструменты немедленно промыть после работы.</p> |

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности

См. паспорт безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инструкции по уходу

В нормальных условиях сушки окончательное формирование лакокрасочной пленки происходит примерно через 3 недели. После этого периода пленка становится максимально износостойкой и жесткой. До этого времени уход за обработанной поверхностью следует проводить аккуратно.

Поверхность можно чистить нейтральными моющими средствами (pH 6 - 8). После обработки моющим средством поверхность промыть чистой водой. При очистке использовать мягкую ткань или губку. Избегать применения щетки или абразивных чистящих средств. При использовании моющего средства необходимо придерживаться рекомендаций производителя моющего средства.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Это предполагает, что потребитель краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.