

SATU SAUNAVAHA

SATU SAUNAVAHA on vesialuseline naturaalselt vaha sisaldav kaitseaine sauna puitpindadele. Moodustab mustust ja vett hülgava, kuid hingava kihi. Värvitu saunavaha rõhutab naturaalselt puidu tooni. Toode on saadaval ka poolläbipaistvates standardtoonides.



Kasutamine: Puidust seinä- ja laepindade ning saunalavade töötlemiseks. Sobib töötlemata ja eelnevalt vahaga töödeldud pindadele. Võib kasutada ka pesu- ning muudes ruumides puitlagede katmiseks.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	M1 klassifikatsioon, Soome Võtmelipp
Tavaline kasutusvaldkond	saun, vannituba
Pinnasoovitus	palk, hõõvelpuit
Kuivainesisaldus	ca 25 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	EL LOÜ (A/f): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Kattevõime	Ühekordselt siledale pinnale kantuna: ca 10 m ² /l.
Värvitoonid	Värvitu, valge, hall ja must. Toonitav lasuursetesse toonidesse.
Toonimissüsteem	Teknomix
Lahusti	Vesi.
Tihedus	ca 1 g/ml
Säilitamine	Ladustada tihedalt suletud anumates ja jahedas. Ei tohi jäätuda.
Pakendid	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt vahatatud pinnad RENZA SAUNA pesuainega ja loputa korralikult veega. Kui pinnad on eelnevalt lakitud, õlitatud või töödeldud saunakaitseainega, tuleb toote sobilikkust eelnevalt testida.
Pealekandmismeetod	pintsel, käsn
Pealekandmine	Segada hoolikalt. Toonitud õli tuleb vajadusel segada ka töötlemise ajal. Kanna pinnale üks või kaks kihti. Leiliruumis piisab ühest kihist. Pesu- ja teistes ruumides töödelda kahes kihis. Toonitud toote puhul tuleb tooni intensiivsust ja pinna imavust enne kasutamist testida. Imamisvõime ja eelnevad olemasolevad kihid mõjutavad tooni intensiivsust.

Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +10 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Hea ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.
Lahustamine	Kui toon tundub liiga intensiivne, võib toodet vajadusel lahjendada veega 5-20 mahu%.
Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH
-tolmukuiv	½ h
-järgmine töötlemine	1 h
-kasutuskuiv	Järgmisel päeval. Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes. Sauna võib kütta ühe ööpäeva möödudes, kuid enne kasutamist eelsoojendada ja ventileerida.
Töövahendite pesu	Soe vesi ja RENZA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskaarti.

LISATEAVE

Hooldusjuhised Lõplik värvikile moodustumine kestab 3 nädalat, seejärel saavutatakse maksimaalne vastupidavus ja pinnatugevus. Enne seda tuleb värvipinda käidelda ettevaatlikult.

Pinda võib puhastada pühkides neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8). Pesuaine ja mustus eemaldatakse pühkides ja/või loputades puhta veega. Kasuta puhastuslappi, pehmet käsna vms. Väldi karedat harjamist või tugevat abrasiooni. Järgi pesuvahendi tootja lahjendusnorme ja teisi juhiseid.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tamitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.