

# SATU SAUNAVAHA

## Vaškas saunoms

„SATU SAUNAVAHA“ saunų vaškas yra vandens pagrindo apsauga su natūraliu varšku mediniams saunų paviršiams. Sudaro nelaidų nešvarumams ir vandeniui, bet kvėpuojantį vaškuotą paviršių. Skaidrus „SATU SAUNAVAHA“ vaškas paryškina natūralią medžio spalvą. Gaminys taip pat gali būti skaidrių standartinių spalvų.



Naudojimas: Saunų garinių patalpų suolų bei sienų ir lubų skydų apdorojimas. Tinka neapdorotiems ir prieš tai medienos vašku dengtiems mediniams paviršiams. Taip pat galima naudoti prausimosi patalpų, saunų poilsio kambarių ir gyvenamųjų patalpų luboms ir sienų skydams apdoroti.



## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija</b>	M1 klasifikacija, Suomijos Mėlynoji vėliava
<b>Taikymo sritys</b>	Pirtis, Vonia
<b>Rekomenduojamas paviršius</b>	Raštas, Obliuota nediena
<b>Kietųjų dalelių kiekis</b>	Apytikriai 25 pagal tūrį %
<b>Lakieji organiniai junginiai (LOJ)</b>	ES LOJ ribinė vertė (kat. A /f): 130 g/l. Gaminio LOJ daug. 130 g/l.
<b>Praktinė dažų išeiga</b>	Tepama vieną kartą ant lygaus paviršiaus: apie 10 m <sup>2</sup> /l.
<b>Spalvų gama</b>	Skaidri, balta, pilka ir juoda. Galima tonuoti permatomais atspalviais.
<b>Tonavimo sistema</b>	Teknomix
<b>Skiediklis</b>	Vanduo.
<b>Tankis</b>	Apie 1 g/ml
<b>Sandėliavimas</b>	Laikyti vėsioje vietoje, gerai uždarytuose induose. Neužšaldyti.
<b>Pakuotės dydis</b>	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

<b>Paviršiaus paruošimas</b>	Nuvalykite dulkes ir nešvarumus nuo naujų paviršių. Nuplaukite prieš tai medienos vašku apdorotus paviršius „RENSA SAUNA“ saunų valikliu ir kruopščiai nuplaukite vandeniu. Jei medinis paviršius prieš tai buvo lakuotas, alyvuotas ar apdorotas apsaugos priemone saunoms, reikia išbandyti nudažant mažą plotą ir patikrinti, ar tinka naudoti gaminį.
<b>Dengimo būdas</b>	teptuku, kempinėle

<b>Dengimas</b>	<p>Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, tonuotą gaminį taip pat reikia išmaišyti dažymo metu. Denkite vieną ar du kartus.</p> <p>Saunos garinės patalpos skydų paviršius ir suolus pakanka dengti vienu dangos sluoksniu. Prausimosi ir kitų patalpų lubų skydus denkite du kartus. Atspalvio intensyvumas ir gaminio įsigėrimas į medinį paviršių turi būti tikrinamas išbandant tonuotą gaminį ant mažo paviršiaus. Paviršiaus sugeriamumo savybės ir ankstesni apdorojimo būdai turi įtakos atspalviui.</p>
<b>Dengimo sąlygos</b>	<p>Paviršius turi būti sausas. Naudojimo ir džiovinimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė + 10 °C, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %. Džiovinimo procesą paspartintų gera ventilacija naudojimo ir džiovinimo metu.</p>
<b>Skiedimas</b>	<p>Gaminį galima skiesti vandeniu 5-20 % tūrio, jei atspalvis atrodo per intensyvus.</p>
<b>Džiūvimo trukmė</b>	+23 °C / 50% RH
<b>- be dulkių</b>	½ h
<b>- sekantis apdirbimas</b>	1 h
<b>- sausas naudoti</b>	kitą dieną
	<p>Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.</p> <p>Sauną galima kaitinti praėjus 1 dienai po dažymo, bet prieš pradėdant naudoti, turi būti pakaitinta ir išvėdinta.</p>
<b>Valymas</b>	<p>Šiltu vandeniu ir RENZA BRUSH teptukų valikliu. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite.</p>

## SVEIKATA IR SAUGA

**Saugos ir atsargumo priemonės** Žr. saugos duomenų lapas.

## PAPILDOMA INFORMACIJA

**Priežiūros instrukcijos** Galutinė plėvelė susidaro per apyt. 3 savaites esant įprastinėms sąlygoms, o po to ji yra ypač patvari ir kieta. Prieš tai su paviršiumi reikia elgtis atsargiai.

Paviršių galima valyti nušluostant neutraliu (pH 6–8) valikliu. Valiklis ir nešvarumai pašalinami nušluostant ir (ar) nuplaunant paviršių švairiu vandeniu. Valyti naudokite drėgną šluostę, minkštą kempinę ar panašią valymo priemonę. Nevalykite šepetiu ar labai abrazyviu daiktu. Kai naudojate valiklius, paisykite valiklio gamintojo skiedimo ir kitų instrukcijų.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkejas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.