

---

<b>MALINGSTYPE</b>	Vannbasert, uorganisk, en-komponent kalium vannglassbasert primer for mineraloverflater.
<b>BRUKSOMRÅDER</b>	For behandling og grunning av mineralske overflater innen- og utendørs som skal males med SILIKAT MURMALING.  Se eget teknisk datablad på SILIKAT MURMALING
<b>EGENSKAPER</b>	Binder og forsterker sprøe underlag og forbedrer jevn absorpsjon av toppstrøket.

---

**TEKNISKE DATA**

<b>Solids</b>	Ca 7 volum%
<b>Bindemiddel</b>	Kalium vannglass
<b>Flyktige organiske forbindelser (VOC)</b>	EU VOC grenseverdi (kat A/h): 30 g/l 2010. Produktets VOC: max. 30 g/l.
<b>Praktisk forbruk</b>	3 - 5 m <sup>2</sup> /l Verdiene kan variere betydelig avhengig av absorberende egenskaper og konstruksjon av underlaget.
<b>Densitet</b>	1.1 g/ml
<b>Tørketid +23°C, luftfuktighet (RF) 50%</b>	
<b>Overmalbar</b>	Etter 12 timer. Tørkeprosessen vil bli tregere i kjølig og/eller fuktig vær.
<b>Tynner, rengjøring</b>	Vann
<b>Farger</b>	Klar
<b>Emballasje</b>	10 liter

---

<b>SIKKERHETSDATA</b>	Se Sikkerhetsdatablad
-----------------------	-----------------------

---

**BRUKSANVISNING****Overflatens forbehandling****NYE OVERFLATER:**

Det anbefales at nye puss overflater behandles først etter en herdetid på 6 - 8 uker. Fjern all smuss, støv og andre løse urenheter fra overflatene ved å rengjøre med høytrykksspyler, om nødvendig. Se teknisk datablad på SILIKAT MURMALING.

**TIDLIGERE MALTE OVERFLATER:**

Fjern avflassing og dårlig vedheftende eller krittende, pulveriserte (f. eks. kalkvask) gamle malingstrøk. Metoden som skal brukes velges avhengig av styrken til underlaget og typen maling som skal fjernes (f. eks. stålborsting, varmt trykkvannsrengjøring eller vannsandrengjøring). Fjern også dårlig klebende, sprø puss og betongoverflater. Lapping av gips og andre reparasjoner utføres ved bruk av passende mørtel til nivået på den omkringliggende overflaten. Fullfør de reparerte områdene nøye og la dem herde før de males.

Rør produktet grundig før bruk

**Grunning**

Grunning er ikke nødvendig på hel og fin sementpuss, betong eller malte overflater. Sterkt sugende porøse underlag, som puss og overflater malt med kalkmaling, forbehandles med SILIKATBINDER fortynnet med vann i forholdet 1:1.

Om det er nødvendig med grunning gjøres det med en blanding av SILIKAT MURMALING og SILIKATBINDER . Blandingsforhold 2:1.

NB! SILIKATBINDER og maling er etsende. Beskytt glass, naturstein og metalloverflater. Bruk øye- og hudbeskyttelse.

**Påføringsmetoder**

Påfør SILIKATBINDER med pensel, rull og/eller "airless"spray. Anbefalt dysestørrelse for spray er 0,013 - 0,017".

**Påføringsforhold**

Under påførings- og tørkeperioden skal temperaturen på omgivelsesluften, overflaten og malingen være over +10 ,C og den relative luftfuktigheten under 80 %. Unngå påføring i direkte sollys.

**Lagring**

Må ikke utsettes for frost.  
Kan lagres i 12 måneder

---

Informasjonen i dette databladet er basert på laborietester og praktisk erfaring. Tallene er kun veiledende og avhenger av for eksempel farge og glans. Siden vi ikke har kontroll over bruks- og bruksforholdene, er vi kun ansvarlige for kvaliteten på produktet og garanterer at det er i samsvar med vår kvalitetskontroll. Vi påtar oss intet ansvar for tap eller skade som følge av bruk av produktet i strid med instruksjonene eller tiltenkt bruk. De nyeste versjonene av våre datablader, materialsikkerhetsdatablader og systemblader er på våre hjemmesider [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---

