

SILOKSAN GEL



Водоразбавляемый, на основе полисилоксана гель, применяемый вместе с силиконовой эмульсионной краской SILOKSAN FACADE для минеральных поверхностей (т.н. способ «SILOKSAN»). Не требуется 1- 3 отдельных грунтовочных обработок, что таким образом экономит затраты труда.

Улучшает водоотталкивающие свойства пленки краски препятствием проникновению дождя и брызг через капилляры в конструкцию. Очень хорошо изнутри выпускает пары влажности. Уменьшает движение солей на наружную поверхность конструкции.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сертификаты, заключения и классификация	СЕ маркировка
Области применения	Наружные стены
Рекомендуемые поверхности	Цементная штукатурка, Глиняный кирпич, Бетон, Известковый кирпич
Содержание нелетучих веществ	Прим. 80 объемных %
Летучие органические соединения (ЛОС)	EU VOC допустимое значение (кат. A/h): 30 г/л. VOC изделия: макс. 30 г/л.
Разбавитель	Вода.
Плотность	прим. 0,9 г/мл
Хранение	Хранить при температуре до +30 °С, не допускать замерзания.
Упаковочные размеры	1 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	См. спецификацию на силиконо-эмульсионную краску SILOKSAN FACADE.
-------------------------------	---

Нанесение

До нанесения смешать с силиконовой эмульсионной краской SILOKSAN FACADE в соотношении: 9 л краски на 1 литра гели. Следует перемешивать, например, сверлильной машинкой, как минимум, 5 минут. Окрашивание выполнять в соответствии с инструкцией по окрашиванию силиконовой эмульсионной краской SILOKSAN FACADE . ВНИМАНИЕ! Готовую смесь следует использовать в тот же рабочий день (< 18 часов). Краска пригодна для применения и после данного срока, но ее водоотталкивающая способность станет слабее, приближаясь к категории поверхностной краски.

Условия нанесения

Температура должна быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Время высыхания

+23 °C / 50 % RH

- на отлип

1 ч

- нанесение следующего слоя

2 - 3 ч

При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.

Очистка

Вода.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности

См. паспорт безопасности.

CE	
0921	
Teknos Oy, Takkatie 3, P.O. Box 107, FI-00371 Helsinki, Finland.	
13	
Declaration of Performance No. 0017	
0921-CPR-2130	
EN 1504-2:2004	
Surface protection products – Hydrophobic Impregnation	
Protection against ingress (1.1)	
Moisture control (2.1)	
Increasing resistivity (8.1)	
Depth of penetration	Class II: ≥ 10 mm
Water absorption and resistance to alkali	Absorption ratio < 7,5 % compared with the untreated specimen < 10 % after immersion in alkali solution
Drying rate for hydrophobic impregnation	Class I: > 30 %
Loss of mass after freeze-thaw salt stress	Fulfilled (weight loss at least 20 cycles later than untreated sample)
Dangerous substances	See safety data sheet

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Это предполагает, что потребитель краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.