

SILOKSAN SOCLE

Omet za podzidek

SILOKSAN SOCLE je vodna silikonska emulzija / akrilni premaz oziroma omet, ki omogoča vlagi, da uhaja iz betona (>>diha<<).in je vodoodbojen. Največja velikost zrn je približno 2 mm. Sijaj: mat.



Uporaba: Zunaj na novih in starih z malto ometanih podzidkov. Lahko se uporablja tudi za predhodno pobarvane podzidke. SILOKSAN SOCLE je enostavno nanašati in oblikovati v zeleni profil. Zaradi vezne sestave premaza, UV sevanja ali toplote, ne postane krhek. SILOKSAN SOCLE ima dobro pokrivno moč in zaradi svojih vodoodbojnih lastnosti daje trajno zaščito. Mešanje razredči premaz.



TEHNIČNI PODATKI

Certifikati, dovoljenja in klasifikacije	Oznaka CE, Finska zastava s ključem
Področje uporabe	cokel
Priporočena podlaga	beton, polnilo
Suha snov	cca. 67 prostorninsko-%
Hlapne organske spojine (HOS)	EU HOS mejna vrednost (kat A/c): 40 g/l. HOS produkta: max. 40 g/l.
Praktična poraba	0,5 - 0,8 m ² /l
Barva	Baza 1 (bela) in 3, katero lahko obarvamo v odtenke iz barvne karte "Zunanje barve".
Sistem tintanja	Teknomix
Sijaj (60°)	Polni mat
Razredčilo	Voda.
Gostota	cca. 2 g/ml
Shranjevanje	Ne sme zmrzniti.
Velikost embalaže	Baza 1 in 3: 9 l.
Parna propustnost (EN-ISO 7783-2)	$s_d < 0,14$ m

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine

NOVE POVRŠINE: Razpoke na novih površinah podzidka se zapolne z ometom, in nato izravna. Pred nanosom se prepričajte, da je slabo pritrjen omet odstranjen in da je zaključni omet dovolj suh. Ko pritisnete z žeblijem na utrjen omet, ki je navlažen, ne sme puščati sledi.

Betonske elemente pustimo, da se eno kurilno sezono posušijo, preden jih pobarvamo s SILOKSAN SOCLE. S površin odstranite vso umazanijo s čiščenjem z visokotlačnim čistilnikom. Po potrebi dodajte pesek v vodo ali uporabite jekleno krtačo ali podobno, da dosežete zadosten površinski profil (npr. posebne oblike površine). **OPOMBA!** Pri barvanju betonskih elementov poskrbite za odstranjevanje cementnega mulja pred barvanjem. Pri ravnanju s podlago, ki vsebuje azbest, je treba upoštevati predpise pristojnih organov.

PREDHODNO BARVANE POVRŠINE: Odstranite odluščene in slabo oprijemljive premaze s predhodno pobarvanih površin. Metoda, ki jo bomo uporabili, je izbrana glede na trdnost podlage in vrsto barva, ki jo je treba odstraniti (npr. žično ščetkanje, čiščenje z vročo vodo pod pritiskom ali čiščenje z vodnim peskom). Odstranite tudi slabo oprijemljive, krhke površine ometa in betona. Pobarvane posebne oblike površine morajo biti nahrapavljene, da se doseže zadosten površinski profil. Preverite stanje betonskih šivov in popravite, če je zahteva.

Če imajo betonske konstrukcije razpoke na armaturnih palicah, je treba te razpoke odpreti npr. sekanje ali z brusilnim strojem. Po tem je beton potrebno nahrapaviti. Očistite vso rjo iz izpostavljene jeklene palice in jih zaščitite z ometom, primernim za predmet obdelave. Popravilo odprtih razpok, zarez in razpok je potrebno do nivoja okoliške površine. Uporabite za popravilo primeren polnilni omet in po potrebi zaključite z ustreznim zaključnim ometom. Poskrbite za sušenje popravil, da se lahko sušijo najmanj 2 tedna pred nanosom premaza.

Nanos

Pred uporabo premaz previdno premešajte. Premočno mešanje tanjša premaz in ga je zato težje nanesti.

Rezervirajte zadostno količino premaza iste serije za vsako enakomerno površino, da preprečite morebitno razliko barve. Če je treba uporabiti različne sarže, se izognemo razlikam s tem, da pripravimo mešanico barve iz obeh sarž (npr. 1: 1).

Premaz na podzidek nanesite s kovinsko gladilko ali maltno črpalko in površino takoj zbrusite z gladko plastično gladilko. Če plastična gladilka ne drsi gladko, potem je premaza preveč na površini. Odvečni premaz odstranite s kovinsko gladilko in ponovno zmešajte.

Pogoji za delo

Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlažnost pod 80%. Izogibajte se nanosu na direktni sončni svetlobi, močnemu vetru ali dežju.

Redčenje

Maksimalno redčenje 1%.

Čas sušenja

+23 °C / 50 % RH

- naslednji nanos

Naslednji dan.

Odpornost

Vremenska odpornost: Zelo dobra.

Čiščenje

Voda.

ZDRAVJE IN ZAŠČITA

Varnostni in previdnostni ukrepi

Glej varnostni list.



0809

Teknos Oy, Takkatie 3, P.O. Box 107, FI-00371 Helsinki, Finland.

13

Declaration of Performance no. 0020

0809-CPR-1063

EN 1504-2:2004

Surface protection products - Coatings

Moisture control (2.2)

Increasing resistivity (8.2)

Water vapour permeability

Class I: $s_D < 5$ m

Capillary absorption and permeability to water

Requirement: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$

Adhesion strength by pull-off test

Requirement: Rigid system without trafficking: $\geq 1,0$ (0,7)
 N/mm^2

Dangerous substances

See safety data sheet

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Zgornje informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter praktičnih izkušnjah. Informacije so informativne, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za rezultate pridobljene pod delovnimi pogoji izven našega nadzora, posledično pa kupec ali uporabnik ni razrešen odgovornosti preizkušanja primernosti naših izdelkov za določene namene in uporabniške metode pod dejanskimi pogoji uporabe. Naša odgovornost zajema le škodo, povzročeno zaradi napak v izdelkih dobavljenih od Teknosa. To pomeni, da ima uporabnik dovolj znanja za pravilno uporabo izdelka glede na tehnične in delovne varnostne vidike. Najnovejše različice tehničnih in varnostnih listov posameznih materialov so na voljo na naši spletni strani www.teknos.com. Vse blagovne znamke, prikazane v tem dokumentu, so izključna last Teknos Group ali njegovih povezanih družb.