
TYP PRODUKTU	Vodou ředitelný lehký tmel připravený k použití.
POUŽITÍ	Používá se k průběžnému vyrovnávání stěn a stropů v suchých vnitřních prostorech a k vyplňování spár mezi deskami. Podkladem může být sádrokarton, dřevovláknité desky, beton, lehký beton, omítka atd.
SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI	SILORA FIN poskytuje velmi hladký povrch, a proto je vhodný jako dokončovací tmel.
SCHVÁLENÍ	Výrobek patří do emisní třídy stavebních materiálů M1. Výrobek má schválení CE . Další informace: viz strana 2: "OZNAČENÍ CE".

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pevné látky	Přibližně 68 % objemových.
Tloušťka vrstvy	0 - 3 mm.
Těkavé organické látky (VOC)	Výrobek není zahrnut do směrnice EU o těkavých organických látkách.
Praktická vydatnost	Pro ošetření celého povrchu 1 l/m ² s vrstvou o tloušťce 1 mm. Pro částečné tmelení povrchů a vyplňování spár, dvě vrstvy na sádrokartonové desky, cca. 0,3 l/m ² .
Velikost částic	Max. 0,2 mm
Hustota	Přibližně 1,3 g/ml.
Doba schnutí při teplotě +23 °C / 50%	Přibližně 2 – 3 hodin/mm v závislosti na tloušťce vrstvy. Chlad a/nebo vlhkost zpomaluje proces schnutí.
Čištění	Voda.
Odstíny	Bílý.
Balení (dostupnost se liší podle země)	0,4 l, 3 l, 10 l.

BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ Viz bezpečnostní list.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu

Očistěte nové povrchy od prachu a nečistot.
Dříve natřené povrchy omyjte přípravkem RENSA SUPER.
Tvrdé nebo lesklé povrchy zbruste na matný povrch a poté odstraňte prach.
Křehké povrchy, neošetřené dřevěné a kovové povrchy by měly být před nanesením tmelu opatřeny základním nátěrem.

Aplikace

Tmel nanášejte hladítkem. Počet vrstev závisí na drsnosti povrchu.
Zaschlý tmel lze natřít nebo vytapetovat. Před lepením tapety, musí být povrch tmelu opatřen základním nátěrem.
Při broušení tmelu se doporučuje používat ochrannou masku na oči a obličej.


Podmínky při aplikaci

Ošetřovaný povrch musí být suchý. Během nanášení a schnutí by měla být teplota vzduchu, povrchu a tmelu překročit +5 °C a relativní vlhkost vzduchu by měla být nižší než 80 %.

Skladování

Skladujte na chladném místě. Nesmí zmrznout.
Doba skladování je 1 rok v neotevřeném balení.

OZNAČENÍ CE

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Finishing materials for plasterboard. Interior use. Hand application.	
Adhesion	> 0,35 MPa
Reaction to fire	B-s1, d0

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečnému efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách www.teknos.com.