

SPRITZSPACHTEL 0841-00

Mastic monocomposant à projeter, à solvants, pour l'intérieur

SPRITZSPACHTEL 0841-00 est un mastic monocomposant à projeter monocomposant, à solvants, avec un bon pouvoir garnissant et facile à poncer. En raison de son effet isolant, le revêtement convient très bien à des locaux humides.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Domaines d'application	Meubles, Meubles fixes, Portes intérieures
Liant	Alkyde
Matières solides	Env. 51% du poids
Rendement superficiel théorique	175 g/m ² ; 5.7 m ² /kg
Gamme de couleurs	Blanc.
Diluant	VERDÜNNER 1000-98
Densité	Env. 1,25 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage, décapage
Méthode d'application	Pulvérisation traditionnelle, Pulvérisation airless, Pulvérisation sans air à commande pneumatique

Application

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

CONSEILS D'APPLICATION					
Support bois					
		Produit			Quantité appliquée
Ponçage préliminaire		SPRITZSPACHTEL 841SP			150-200 g/m ²
Couche de fond		Au grain 180-220			
Ponçage intermédiaire		SPRITZSPACHTEL 841SP			150-200 g/m ²
Revernissage		Vernis de couleur au choix			
MDF/HDF brut					
		Produit			Quantité appliquée
Couche de fond		SPRITZSPACHTEL 841SP			150-180 g/m ²
Ponçage préliminaire		Au grain 180-240			
Couche de fond		SPRITZSPACHTEL 841SP			150-200 g/m ²
Revernissage		Vernis de couleur au choix			
Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.					
APPLICATION					
	Viscosité DIN 4 mm	Dilution	Buse en mm	Pression en bar	Nombre de passes
Pistolet à gravité	25-30"	10-15%	1.8-2.5	3-4	1-2
Pistolet à succion	25-30"	10-15%	1.8-2.5	3-4	1-2
Giclage Airless / Airmix	30-40"	5-10%	0.28-0.33		1-2
Pistolet HVLP	25-30"	15%	1.8-2.5	3-4	1-2

Conditions d'application

Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C.

Temps de séchage

+23 °C / 65% RH

- exempt de poussière

après 60 minutes

- sec au toucher

après 50 minutes

- recouvrable

après 8 heures

- apte au sablage

après 5-6 heures

- entièrement sec

après 10 heures

Nettoyage

Laver l'équipement immédiatement après utilisation. VERDÜNNER 1000-98

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

Premiers soins

Nous recommandons le port de vêtements de protection individuelle, même dans les cas où aucune réglementation locale n'est en vigueur.
CH : Les précautions selon les prescriptions locales (SUVA) en matière d'hygiène et d'équipement doivent être respectées.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas dégagé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.