

# TEKNOBRUSH 6600-00

## Topcoat

TEKNOBRUSH 6600-00 er en vannfortyndbar topcoat til reparasjon av industriell overflatebehandlet tre, f.eks. vinduer og dører, som er behandlet med AQUATOP 2600.



## TEKNISKE DATA

<b>Typiske bruksformål</b>	Utvendig dører, Vinduer
<b>Anbefalt substrat</b>	Tre, harde tresorter, Tre, myke tresorter
<b>Flyktige organiske forbindelser (VOC)</b>	Ca. 39 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet.
<b>Farger</b>	Base 1, 2 og 3 (hvite og dekkende farger).
<b>Blandingsystem</b>	Teknocolor
<b>Glans (60°)</b>	Halvmatt
<b>Tynner</b>	Produktet leveres klart til bruk.
<b>Oppbevaring</b>	Egnet lagringstemperatur er +5 °C - +30 °C. Oppbevaringstid i uåpnede beholdere: Se "Best before" (Best før:) på merkingen. Oppbevar spannene tett lukket etter bruk.
<b>Emballasje</b>	2,7 l.

## BRUKSANVISNING

<b>Forbehandling</b>	Treet må være rent og fritt for trestøv og forurensinger. Fuktighetsinnholdet i treet skal være ca. 13 % og bør ikke overstige 15 %.
<b>Påføringsmetode</b>	Pensel
<b>Påføringsforhold</b>	Omrøres grundig før bruk. Optimal temperatur for produktet og omgivelsene: +18 °C - +22 °C. Optimal relativ luftfuktighet: ca. 50 %. Lagtykkelse: ca. 75 µm vått.
<b>Tørketider</b>	+20 °C / 50% RH
- berøringstørr	1-2 timer
- tørketid før sliping/neste strøk	3-4 timer
	Tørketidene er omtrentlige og kan variere i henhold til trekvalitet, temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og lagtykkelse.

**Rengjøring**

Vann.

**SIKKERHETSDATA****Sikkerhets og forsiktighetsregler**

Se sikkerhetsdatablad.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell bruk. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.