

TEKNOCEILING 02

Täismatt laevärv

Vesialuseline akrülaatdispersioonvärv. Täismatt.

Värvi kasutatakse pinnavärvina lagedele kuivades sisetingimustes: eluruumid, kontorid, seinad ja laed lao- ja tööruumides. Sobib betoonile, krohvile, pahtlile, tellisele, puidule ja ehitusplaatpindadele.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	M1 klassifikatsioon, Nordic Ecolabel, Soome Vötmelipp
Tavaline kasutusvaldkond	lagi
Kuivainesisaldus	ca 38 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	EL LOÜ (A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Kattevõime	Ühekordselt siledale pinnale kantuna: 5 - 8 m ² /l.
Värvitoonid	Valge. Toonitav sisevärvikaartide heledatesse toonidesse. Toonimistäpsus ei ole täielik.
Toonimissüsteem	Teknomix
Läikeaste (60°)	Täismatt
Lahusti	Vesi.
Tihedus	ca 1,5 g/ml
Säilitamine	Ei tohi jäätuda.
Pakendid	Valge: 2,7 l, 9 l.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm. Eemalda pinnalt vanad liim- ja lubivärvikihid. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit TEKNOSPRO-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.
Kruntimine	Krundi pinnad TEKNOPRIMER 03 kruntvärviga. Krundi metallpinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga.
Pealekandmismeetod	pintsel, rull, pihustamine
Pealekandmine	Segada hoolikalt. Kanna pinnale üks kuni kaks korda pintslit, rullit või pihustiga.

Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Hea ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.
Lahustamine	Vajadusel vedelda veega.
Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH
- tolmukuiv	½ h
- pealevärvitav	1 h
	Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.
Vastupidavus	Värvipinna kulumiskindlus on vähene. Märghõrdeklass 3 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).
Töövahendite pesu	Soe vesi ja RENZA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskaarti.
KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS
Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) 1272/2008 järgi.
Toote kasutamisel soovitatavad ettevaatusabinõud:
Välgi tarbetut kontakti nahaga. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks töökindaid.
Kasuta värvipritsmete eest kaitseks silmakaitset.
Välgi värvimise ajal värvitolmu sissehingamist. Kasuta hingamiskaitset (tüüp A P).
Lisainfo ja ohutuskaart: tootelehel www.teknos.ee

LISATEAVE

Hooldusjuhised

Lõplik värvikile moodustumine kestab 4 nädalat, seejärel saavutatakse maksimaalne vastupidavus ja pinnatugevus. Enne seda tuleb värvipinda käidelda ettevaatlikult.

Niiske või pesuvahendiga puhastamine võib värvipinda kahjustada. Määratud pindade puhul kasuta kuivpuhastamist: kerget pühkimist, harjamist, tolmuimejat.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.