

# TEKNOCEILING 02

## Peinture pour plafond aspect mat profond

Peinture de dispersion à l'eau pour une utilisation en intérieur. Finition : mat profond.



La peinture s'utilise comme couche de finition sur les surfaces des environnements intérieurs secs, par exemple les plafonds d'appartements et de bureaux, les murs et les plafonds d'entrepôts et d'usines. Elle peut être appliquée sur le béton, le plâtre, l'enduit, la brique, le bois ou divers panneaux de construction.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Certificats, agréments et classification</b>	La classification M1, L'Écolabel nordique (le Cygne), Symbole du drapeau clé - Fabriqué en Finlande
<b>Domaines d'application</b>	Plafonds
<b>Matières solides</b>	Env. 38% du volume
<b>Composé organique volatil (COV)</b>	Valeur limite COV EU (cat. A/a) : 30 g/l. COV du produit : max. 30 g/l.
<b>Taux de propagation</b>	Appliqué une fois sur une surface lisse : 5 - 8 m <sup>2</sup> /l.
<b>Gamme de couleurs</b>	Blanc. Peut être teinté pour obtenir les nuances de base blanche de la carte de couleurs pour les peintures intérieures. La précision des couleurs n'est pas complète.
<b>Système de teintage</b>	Teknomix
<b>Brillance (60°)</b>	Ultra-mat
<b>Diluant</b>	Eau.
<b>Densité</b>	Env. 1,5 g/ml
<b>Stockage</b>	A protéger du gel.
<b>Conditionnement</b>	Blanc: 2,7 l, 9 l. La disponibilité varie selon les pays.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

<b>Préparation de la surface</b>	Nettoyez les nouvelles surfaces de la poussière et de la saleté. Laver les surfaces déjà peintes avec le nettoyant pour peinture RENSA SUPER. Poncer les surfaces dures ou brillantes et les dépoussiérer. Enlevez toute la vieille peinture des surfaces qui ont été peintes avec de la peinture à la colle ou un badigeon à la chaux. Pour le lissage des irrégularités de la surface, choisissez un mastic approprié de la série TEKNOSPRO. Le mastic séché est poncé et dépoussiéré.
<b>Amorçage</b>	Les surfaces sont apprêtées avec l'apprêt TEKNOPRIMER 03. Les surfaces en acier sont apprêtées avec la peinture anticorrosion FERREX AQUA.

<b>Méthode d'application</b>	Brosse, Rouleau, Pulvérisation
<b>Application</b>	Bien mélanger le produit avant utilisation. Appliquer une ou deux fois à l'aide d'une brosse, rouleau ou spray.
<b>Conditions d'application</b>	La surface à traiter doit être sèche. Pendant l'application et la période de séchage, la température de l'air ambiant, de la surface et de la peinture devra être supérieure à +5 °C et l'humidité relative inférieure à 80 %. Une bonne ventilation pendant l'application et la période de séchage accélère le processus de séchage.
<b>Éclaircissement</b>	Le produit est dilué avec de l'eau, si nécessaire.
<b>Temps de séchage</b>	+23 °C / 50% RH
- exempt de poussière	½ h
- recouvrable	1 h
	Le processus de séchage sera plus lent dans le froid et / ou l'humidité.
<b>Résistance</b>	La surface peinte résiste à une légère usure. Résistance au frottement humide : classe 3, selon EN 13300 (ISO 11998).
<b>Nettoyage</b>	Eau chaude et nettoyant pour pinceaux RENSA BRUSH. Laver l'équipement immédiatement après utilisation.

## SANTE ET SECURITE

<b>Mesures de sécurité et de précaution</b>	Voir la Fiche de Données de Sécurité.  <b>PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET SÉCURITÉ</b> Ce produit n'est pas classé comme dangereux selon le règlement (CE) n° 1272/2008. Précautions d'emploi recommandées : Évitez tout contact inutile avec la peau. Portez des vêtements de travail pour vous protéger des éclaboussures de peinture. Portez des lunettes de protection contre les éclaboussures de peinture. Lors de l'application par pulvérisation, évitez d'inhaler les vapeurs. Utilisez un masque respiratoire de type A P. Plus d'informations et fiche de données de sécurité : page produit <a href="http://www.teknos.com">www.teknos.com</a>
---	--

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

<b>Instructions de maintenance</b>	La formation finale du film prend environ 4 semaines dans des circonstances normales, après quoi la durabilité et la dureté ultimes sont atteintes. Avant cela, la surface doit être traitée avec soin.  Le nettoyage par essuyage humide ou avec des détergents endommage la surface peinte. Pour les surfaces sales, il convient d'utiliser des méthodes de nettoyage à sec, telles que l'essuyage soigneux, le brossage ou l'aspiration.
------------------------------------	---

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas dégagé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.