

TEKNOCEILING 02

Volledig matte plafondverf

Watergedragen acrylaatdispersieverf. Afwerking: volledig mat.



De verf wordt gebruikt als aflak op oppervlakken in droge binnenruimten, bijvoorbeeld op plafonds in appartementen en kantoorruimtes, wanden en plafonds in opslagruimten en fabrieken. De verf kan worden aangebracht op beton, pleisterwerk, plamuur, baksteen, hout of diverse bouwplaten.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Certificaten, goedkeuringen en classificatie | M1 classificatie, Nordic Ecolabel, Finnish Key vlag |
| Toepassingsgebied | Plafonds |
| Vaste stoffen | Ca. 38 % (volume) |
| Vluchtige organische stoffen (VOS) | EU-VOS-grenswaarde (kat A/a): 30 g/l. De VOS van het product: max. 30 g/l. |
| Praktisch spreidend vermogen | Eenmaal aangebracht op een gladde ondergrond: 5 - 8 m ² /l. |
| Kleuren | Wit. Kan worden op kleur worden gemengd met kleurpasta's tot lichte tinten volgens de interieurkleurenkaarten. De kleurnauwkeurigheid is niet volledig. |
| Kleursysteem | Teknomix |
| Glans (60°) | Diepmat |
| Verdunner | Water. |
| Soortelijk gewicht | Ca. 1,5 g/ml |
| Opslag | Vorstvrij. |
| Verpakkingen | Wit: 2,7 l, 9 l. |

GEBRUIKSAANWIJZING

| | |
|---------------------------------|--|
| Oppervlaktevoorbereiding | Reinig nieuwe oppervlakken van stof en vuil. Reinig eerder geverfde oppervlakken met RENSA SUPER verfreiniger. Matteer harde of glanzende oppervlakken door te schuren en verwijder daarna het stof. Verwijder alle oude verf van de oppervlakken die zijn geverfd met lijmverf of kalkwas. Kies voor het gladmaken van oneffenheden in het oppervlak een geschikte plamuur uit de TEKNOSPRO serie. De gedroogde plamuur wordt geschuurd en het stof wordt verwijderd. |
| Voorbehandeling | Oppervlakken worden voorbehandeld met TEKNOPRIMER 03 primer. Stalen oppervlakken worden voorbehandeld met FERREX AQUA roestwerende verf. |
| Applicatiemethode | Kwast, Verfrol, Spuiten |

| | |
|-------------------------------|---|
| Verwerking | Roer het product goed door voor gebruik. Breng één of twee lagen aan met een kwast, roller of spray. |
| Verwerkingsvoorwaarden | Het te schilderen oppervlak moet droog zijn. Tijdens het aanbrengen en drogen moeten de temperatuur van de omgevingslucht, het oppervlak en de verf hoger zijn dan +5 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%. Goede ventilatie tijdens de toepassings- en droogperiode versnelt het droogproces. |
| Verdunnen | De verf kan indien nodig verdund worden met water. |
| Droogtijden | +23 °C/50 % RV |
| - stofdroog | ½ h |
| - overschilderbaar | 1 h |
| | Het droogproces zal langzamer verlopen in koude en/of vochtige omstandigheden. |
| Bestendigheid | Het geverfde oppervlak is bestand tegen lichte slijtage. Weerstand tegen nat schrobben, klasse 3 volgens EN 13300 (ISO 11998). |
| Reiniging | Warm water en RENSA BRUSH kwastreiniger. Reinig de materialen direct na gebruik. |

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN EN VEILIGHEID

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) 1272/2008.

Aanbevolen veiligheidsmaatregelen bij gebruik van het product:

Vermijd onnodig contact met de huid. Gebruik werkkleding als bescherming tegen verfspatten.

Gebruik zo nodig oogbescherming om te beschermen tegen verfspatten.

Vermijd het inademen van de spuitnevel tijdens het spuiten. Gebruik een stofmasker, filtertype A P.

Meer informatie en veiligheidsinformatieblad: Productpagina www.teknos.com

ADDITIONELE INFORMATIE

Onderhoudsinstructies

De uiteindelijke vorming van de verflaag duurt ca. 4 weken onder normale omstandigheden en daarna wordt de ultieme duurzaamheid en hardheid bereikt. Daarvoor moet het geverfde oppervlak met zorg worden behandeld.

Reiniging door vochtig afnemen of met reinigingsmiddelen beschadigt het geverfde oppervlak. Voor vuile oppervlakken moeten droge reinigingsmethoden worden gebruikt, zoals voorzichtig afnemen, borstelen, stofzuigen, etc.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.