

TEKNOCLAD 3371-22

Grunning / Mellombehandling / Topcoat

TEKNOCLAD 3371-22 er en vandfortynnbar grunning/mellombehandling og topcoat til industriell overflatebehandling av utvendig tre, f.eks. kledning.



TEKNISKE DATA

Typiske bruksformål	Kledning, standard
Anbefalt substrat	Tre, harde tresorter, Tre, modifisert, Tre, myke tresorter
Tørrestoff	Base 1: 32 ±2 % etter volum Base 3: 30 ±2 % etter volum
Flyktige organiske forbindelser (VOC)	Ca. 15 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet.
Teoretisk dekkevne	3-4 m ² /l
Farger	Base 1 og base 3 (hvite og dekkende farger).
Blandingssystem	Teknocolor
Glans (60°)	Halvmatt
Densitet	Base 1: 1,21 g/ml Base 3: 1,04 g/ml
Oppbevaring	Egnet lagringstemperatur er +5 °C - +30 °C. Oppbevaringstid i uåpnede beholdere: Se "Best before" (Best før:) på merkingen. Oppbevar spannene tett lukket etter bruk.
Emballasje	Tilgjengelig i flere standard emballasjer.

BRUKSANVISNING

Forbehandling	Treet må være rent og fritt for trestøv og forurensinger. Treets fuktinnhold bør være under 18 %. Forbehandling er nødvendig for tremner som ikke oppfyller holdbarhetsklasse 3, EN 350: 2016. Teknos har en rekke impregneringsprodukter som oppfyller kravene i EN 599-1. Vær vennlig kontakt med Teknos for videre assistanse.
Påføringsmetode	Børstemaskin, Pensel, Vakuummaskine

Påføringsforhold	Omrøres grundig før bruk. Optimal temperatur for produktet og omgivelsene: +18 °C - +22 °C. Optimal relativ luftfuktighet: ca. 50 %. Lagtykkelse - børstemaskine: 2 x 120-130 m vått. Lagtykkelse - vakuummaskine: 2 x 120-130 m vått. Base 1: 120-130 µm vått -> 145-157 g/m ² Base 3: 120-130 µm vått -> 125-135 g/m ²
Tynning	Produktet leveres klart til bruk.
Tørketider	+23 °C / 50 % RH
- berøringstørr	1 t
- tørketid før sliping/neste strøk	2 t
	Tørketiden kan reduseres ved å bruke spesielle tørkesystemer for å redusere tørketiden. Tørketidene er omtrentlige og kan variere i henhold til trekvalitet, temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og lagtykkelse. Toning vil også påvirke tørketiden.
Malingssystem	TEKNOCLAD 3371-22 er del av et malingssystem hvor tørrfilm tykkelsen bør være > 80 µm. Anvendes på ubehandlede, grunnede eller mellombehandlede emner. Bruk aldri fargeløs som sluttbehandling hvis treet skal utsettes for vær og vind.
Rengjøring	Vann.

SIKKERHETSDATA

Sikkerhets og forsiktighetsregler Se sikkerhetsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell bruk. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialisikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside www.teknos.com. Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.